

MasterFinish RL 446

Odbedňovací emulze pro pohledový beton bez kaveren a pórů na bázi přírodních surovin s antikorozií příměsí. Bez minerálních olejů, snadno biologicky odbouratelná.

POUŽITÍ

- Univerzální separační olej, zvláště pro výrobu pohledového betonu bez kaveren a pórů na vodorovných i svislých bednicích plochách pro všechna savá i nesavá bednění včetně matric z umělé hmoty. Vyznačuje se snížením povlaku vznikajícího během odbednění.
- Pro protepovanou výrobu do +90 °C.
- Vhodná pro prefy, výrobní zavlhých betonů i stavby. Na stavbách třeba zajistit ochranu proti povětrnostním vlivům.

PŮSOBNÍ

- MasterFinish RL 446 je emulze oleje ve vodě na bázi přírodní suroviny.
- Výrobek nedráždí pokožku. Odpadá nepříjemný čichový vjem typický pro minerální oleje.
- Separující povlak, který se utvoří po nástřiku emulze, je vysoce účinný, odolný dešti a chrání před korozí. Vyznačuje se snadným odbedněním i u složitých dílců.
- Předem je vhodné odzkoušet případně vhodnost s povrchy opatřenými laky nebo s gumovými profily, pěnovými hmotami.
- Při odborném použití neovlivní povlak emulze přídržnost hmot pro úpravu povrchu (např. omítka, nátěry aj.).

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	bílá tekutina
obj. hmotnost při +20 °C	0,97 g/cm ³
teplota zpracování	od -5°C, ale lépe +5°- 20°C

SPOTŘEBA

Dle druhu bednění cca 1 l na 55–85 m² nebo 12–18 ml/m².

ZPRACOVÁNÍ

MasterFinish RL 446 se dodává připravený k použití. Nanáší se rovnoměrně a úsporně vysokotlakým postřikovací přístrojem s tryskou 650050 nebo stacionárním postřikovacím zařízením na předem očištěné a suché bednění.

MasterFinish RL 446 se v žádném případě nesmí míchat s jinými odbedňovacími oleji nebo s vodou!

V používaných postřikovacích přístrojích nebo zařízeních se nesmí nacházet žádné zbytky separačních olejů, to znamená, že před použitím se musí propláchnout horkou vodou.

MasterFinish RL 446 potřebuje před ukládáním betonu čas na zapůsobení a odvětrání, v závislosti na okolní teplotě – asi 15 minut.

BALENÍ

- kanystr 20 l
- sud 200 l
- kontejner 1000 l

SKLADOVÁNÍ

Chránit před mrazem a přímým slunečním zářením! Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 6 měsíců.

Po šesti měsících je nutné zbylé množství důkladně promíchat.

Aby se omezilo odpařování obsažené vody a zabránilo se znečištění emulze prachem, měly by být uzávěry skladovacích nádob povolené, ale ne úplně sejmuté. Na přání dodáváme odvzdušňovací zařízení pro kontejnery a sudy.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

ODSTRAŇOVÁNÍ PRÁZDNÝCH OBALŮ

Všechny informace o likvidaci prázdných balení, produktů a jejich zbytků jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.



We create chemistry

MasterFinish RL 446

Odbedňovací emulze pro pohledový beton bez kaveren a pórů na bázi přírodních surovin s antikorozií příměsí. Bez minerálních olejů, snadno biologicky odbouratelná.

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního zástupce.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.
F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9
Hala D2
tel.: +420 226 212 050
e-mail: info.cz@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)
tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161
e-mail: objednavky.cz@basf.com

Sídlo společnosti:
K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112

**Divize Admixture systems
(informace k produktům)**
Mobil: +420 724 755 574

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.basf.cz.
Vydáno: srpen 2018. Novým vydáním pozbývá staré platnost.

