

MasterKure 220WB

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Nanáší se na plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo ihned po odbednění. Nestéká a nesnižuje přídržnost povrchu.

POUŽITÍ

- Vodorovné nebo svislé konstrukce: stěny, sloupy, stropy s požadavkem na přídržnost povrchu pro spojení s následnou úpravou povrchu (omítka, povrstvení, nátěr).

PŮSOBENÍ

- MasterKure 220WB vytváří na povrchu nedegradující ochranný film, zabraňující vypařování vody během nejdůležitější fáze hydratace.
- Vysoká uzavírací schopnost zaručuje optimální průběh hydratace i v horní vrstvě betonu, čímž se zabraňuje tvoření trhlin a zlepšuje uzavřenost a pevnost povrchu.
- Tyto parametry vedou k lepší odolnosti proti mrazu, solím atd.
- Vytvořený film zůstává prodyšný a vhodný pro další úpravu povrchu (nátěr, povrstvení, další betonová vrstva). Nicméně je vhodné přídržnost případné další vrstvy vzhledem k různorodosti materiálů předem vyzkoušet.

TECHNICKÉ ÚDAJE

vzhled	mléčně bílá tekutina
obj. hmotnost (+20 °C)	1,00 g/cm ³
teplota při nanášení	> + 5°C

DÁVKOVÁNÍ

- 150 až 200 g/m² v případě neleštěné plochy; 70 až 100 g/m² v případě leštěné plochy podlah
- Potřebné množství je závislé od druhu porozity povrchu a mělo by být stanoveno předchozími zkouškami.
- Nepřekračujte maximální doporučené množství.
- Podle konkrétního případu je možný vícenásobný postřík (u ploch po odbednění velmi vhodné). Ale je nutné nechat nejdříve předchozí nátřik zaschnout.

ZPRACOVÁNÍ

- Podklad musí být bez nečistot (olejů, volných částic atd.), které by mohli nátřik oddělit.
- Před použitím je nutné produkt promíchat.
- Nanáší se vhodným zařízením: postřikovací můstek, vysokotlaký přístroj s tryskou >90° nebo ale jen na povrch po odbednění: válečkem nebo štětcem.

- MasterKure 220WB se doporučuje ihned nanést na plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo těsně po odbednění, přičemž je důležitá stejnoměrnost a kompaktnost vytvořeného filmu.
- Pokud není možné nanést postřík ihned při hlazení betonu (výskyt louží, nedostatek pracovníků apod.), je vhodné začít ihned po srovnání betonu či hlazení s vlhčením povrchu tzv. mlžením tak, aby nedošlo k předčasnému vyschnutí povrchu. Na vyschlém povrchu už MasterKure 220WB nezreaguje a nevytvoří film. Také po odbednění je třeba MasterKure 220WB nanést okamžitě.
- Účinek závisí také na nanášeném množství.
- Při použití na mokrý beton nelze zaručit stejnoměrný účinek, proto je nutné odstranit případné louže.
- Po nanesení MasterKure 220WB má beton stejnoměrně bílý vzhled.

BALENÍ

- kanystř 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ

- Chránit před mrazem a znečištěním!
- Při obvyklém skladování (uzavřená nádoba, +20 °C) zaručuje výrobce trvanlivost min. 6 měsíců, poté nebo zvláště při vystavení MasterKure 220WB teplotám +30°C je nutno produkt homogenizovat.
- Po zmrznutí je neupotřebitelný.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listě.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.



We create chemistry

MasterKure 220WB

Prostředek na ochranu betonu proti vysychání. Nanáší se na plochu čerstvého betonu, jakmile se přestane lesknout „zavadne“ nebo ihned po odbednění. Nestéká a nesnižuje přídržnost povrchu.

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního zástupce.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9

Hala D2

tel.: +420 226 212 050

e-mail: info.cz@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: objednavky.cz@basf.com

Sídlo společnosti:

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

Divize Admixture systems

(informace k produktům)

Mobil: +420 724 755 574

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.basf.cz.

Vydáno: září 2018. Novým vydáním pozbývá staré platnost.