

MasterSure 965

Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence betonové směsi s recyklovaným kamenivem, je na bázi polykarboxylátetheru. Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

POUŽITÍ

- MasterSure 965 se používá pouze pro betony s recyklovaným kamenivem.
- MasterSure 965 unikátní přísada – technologie inovované třetí generace přísad do betonu na bázi modifikovaného polykarboxylátetheru (PCE).
- MasterSure 965 nabízí uživatelům dosud nedosažitelnou flexibilitu při nastavení konzistence bez použití zpomalující přísady.
- MasterSure 965 má jen malý vliv na počáteční ztekucení.

PŮSOBNÍ

- MasterSure 965 se používá v kombinaci se superplastifikační přísadou MasterSuna RCA 3065. Díky tomuto dvousložkovému dávkování je optimální řízení zachování konzistence možné dokonce i v obtížných podmínkách.
- Tento systém poskytuje ve velké míře flexibilitu, jistotu a komfort pro výrobce transportbetonu.
- Spolehlivý vliv na zachování konzistence spočívá v obcházení kritického období během prvních 10 minut hydratace cementu. Vliv přísady nastoupí později, kdy byly rozsáhlé stabilní produkty hydratace již vytvořeny.
- Účinek MasterSure 965 začíná tedy teprve 15-20 minut po nadávkování, efekt je zřetelný v časovém intervalu delším než 90 minut.

MasterSure 965 umožňuje v kombinaci se superplastifikační přísadou MasterSuna RCA 3065 úplnou realizaci konceptu **Total Performance Control**. Jeho výsledkem je beton s optimalizovaným obsahem pojiva, požadovanou zpracovatelností během dlouhého časového období, zároveň beton s vysokými počátečními a konečnými pevnostmi. Koncept **Total Performance Control** zajišťuje, že požadavky a zadané úkoly výrobců transportbetonu, dodavatelů a zpracovatelů betonu jsou nekompromisně dodrženy.

TECHNICKÉ ÚDAJE

skupenství	kapalné
barva	bílá
objemová hmotnost (při +20°C)	1,04 ± 0,02 g/cm ³
obsah chloridů max.	0,1 % hm

DÁVKOVÁNÍ

- Doporučené dávkování je 0,2 až 3,0 % hmotnosti cementu.
- Potřebná dávka MasterSure 965 je závislá na požadovaných vlastnostech betonu.
- Před použitím je nutné provést průkazní zkoušku dle ČSN EN 206+A1 pro stanovení optimálních poměrů a dávkování.

ZPRACOVÁNÍ

- Do betonové směsi se doporučuje přidat přísadu společně s poslední třetinou záměsové vody.
- Je nutné dodržet dostatečnou dobu pro zamíchání přísady do směsi k získání potřebných vlastností.

UPOZORNĚNÍ

MasterSure 965 bylo ověřeno pouze v kombinaci se superplastifikační přísadou MasterSuna RCA 3065. Nedoporučujeme proto použití v kombinaci s neschválenými produkty, které mohou mít značný negativní vliv na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. nepřebírá žádné záruky v případě takového použití. MasterSure 965 není kompatibilní s přísadami na bázi naftalensulfonátu. Kombinace s těmito přípravky může mít značný negativní vliv na konzistenci, zachování konzistence a čerpatelnost betonu.

BALENÍ

- kanystr 20 kg
- sud 200 kg
- kontejner 1000 kg

SKLADOVÁNÍ

- Při doporučeném skladování je výrobek použitelný minimálně po dobu 1 roku.
- Teplota skladování +5 °C až +35°C.
- Skladujte v neotevřených, originálních obalech.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Dbejte důsledně pokynů uvedených v bezpečnostním listu.

TECHNICKÁ PODPORA

Příslušný spolupracovník firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. je Vám s dalšími informacemi a technickou podporou rád k dispozici.



We create chemistry

MasterSure 965

Přísada třetí generace, umožňující zachování konzistence betonové směsi s recyklovaným kamenivem, je na bázi polykarboxylátetheru. Přísada odpovídá normě pro přísady ČSN EN 934-2.

Zde poskytnuté informace jsou pravdivé, představují naše nejlepší znalosti a jsou založeny nejen na laboratorních pracích, ale i na zkušenostech z terénu. Z důvodu mnoha faktorů ovlivňujících výsledky, tyto informace poskytujeme bez záruk nebo patentové odpovědnosti. Pro další informace prosím kontaktujte příslušného místního zástupce.

BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

F. V. Veselého 2760/7, 193 00 Praha 9

Hala D2

tel.: +420 226 212 050

e-mail: info.cz@basf.com

www.master-builders-solutions.basf.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160

fax: +420 469 607 161

e-mail: objednavky.cz@basf.com

Sídlo společnosti:

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

Divize Admixture systems

(informace k produktům)

Mobil: +420 724 755 574

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.master-builders-solutions.basf.cz

Vydáno: prosinec 2018. Novým vydáním pozbývá staré platnost.