

MasterSet R 433

Bisher: Pozzolith® 433 R (VZ)

Saccharoseverzögerer für normalen Beton, Verzögerer für Beton gem. ÖNORM EN 934-2:2012; Tab. 8 (VZ)

VERARBEITUNG

Das Zusatzmittel sollte der Betonmischung mit dem Anmachwasser, vorzugsweise mit dem letzten Drittel, zugegeben werden. Für eine ausreichende Mischzeit nach Zugabe des Zusatzmittels muss in jedem Fall gesorgt werden. Die Anforderungen der DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 zur Verwendung von Betonzusatzmitteln sind zu beachten. Die Wirksamkeit des Produktes ist bei einer Betontemperatur von 5-35 °C gegeben.

DOSIERUNG

Empfohlener Dosierbereich: 0,1 - 0,7 M% vom Zementgewicht. Die im Einzelfall erforderliche Zugabemenge richtet sich nach den geforderten Betoneigenschaften und ist in einer Erstprüfung festzulegen.

LAGERBEDINGUNGEN

1 Jahr lagerfähig
frostfrei lagern

LIEFERFORM

Artikelnummer

F 200 kg	54734308
C 1000 kg	50808120



The Chemical Company

MasterSet R 433

Bisher: Pozzolith® 433 R (VZ)

Saccharoseverzögerer für normalen Beton, Verzögerer für Beton gem. ÖNORM EN 934-2:2012; Tab. 8 (VZ)

TM-Nr: 1130 Ausgabe 21.11.2013

Rechtlicher Hinweis

Dieses technische Datenblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise und Auskünfte, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer technischen Datenblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden, sicherzustellen, daß das jeweils aktuelle technische Datenblatt vorliegt. Aktuelle technische Datenblätter können in allen unseren Standorten angefordert werden oder von unserer Webseite www.master-builders-solutions.basf.at per Download bezogen werden. Darüber hinaus gelten unsere aktuellen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

BASF Performance Products GmbH - Geschäftsbereich Betonzusatzmittel

A-8670 Krieglach, Roseggerstraße 101, Tel: 03855/2371, office.austria@basf.com, www.master-builders-solutions.basf.at, Notfallauskunft: +491802273112