

MasterFinish® RL 257

Antes: DECOVITH S™

Agente desmoldante específico.

Descripción del producto

MasterFinish RL 257 es básicamente un producto en base a aceites minerales especialmente formulado para crear una película aislante entre las formaletas o encofrados y el concreto. El producto, gracias a su formulación, al contacto con el concreto fresco, reacciona previniendo la adherencia al material del encofrado.

Campo de aplicación

Todo tipo de encofrado metálico o de madera, donde se desee o requiera una buena apariencia superficial del elemento desmoldado, sin alteración del color del concreto.

No recomendado para

- Como elemento desmoldante en encofrados muy absorbentes o de concreto.
- Como elemento separador entre capas de concreto.

Características y beneficios

Mejora la apariencia superficial del elemento.

- No altera el color del concreto.
- Disminuye el costo de mantenimiento de los encofrados, facilitando su limpieza y alargando su vida útil.
- Cobertura entre 3 a 5 veces superior a la de los agentes demoldantes tradicionales.
- Puede pintarse directamente sobre los elementos de concreto sin que sea necesaria preparación adicional de la superficie. No constituye barrera de adherencia.

Presentación

MasterFinish RL 257 se presenta en tambores metálicos de 208 litros y en pailas de 18 litros.

Datos técnicos*

Aspecto: Líquido color ambar.

*Los datos técnicos reflejados son fruto de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean los datos de control, pueden solicitarse a nuestro Departamento Técnico.

Procedimiento de aplicación

MasterFinish RL 257 se aplica por cualquier medio idóneo a las superficies de los encofrados, siendo tolerante en cuanto a medio de aplicación. Para un óptimo rendimiento y uniformidad de resultados, se recomienda aplicar mediante rociador especial. Para aplicaciones específicas de **MasterFinish RL 257**, consulte a su representante **BASF**.

Consumo

Cada litro de **MasterFinish RL 257** debe cubrir una superficie de aproximadamente 60 a 70 metros cuadrados en encofrados de metal.

El Rendimiento en encofrados de madera dependerá de la rugosidad y grado de saturación de la madera en sí, y típicamente se encuentra en valores cercanos a 35 metros cuadrados por litro. No se recomienda aplicar el **MasterFinish RL 257** a rendimientos inferiores a los especificados. En esos casos, contacte a su representante local de **BASF Venezolana**.

Almacenamiento

El producto puede ser almacenado por tiempo indefinido, siempre que los envases se mantengan cerrados y sellados.

“Para mayor información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad (MSDS) o a su representante local **BASF** o llame a las líneas de emergencia locales de Cisproquim y/o **BASF** que se encuentran al final del catálogo”.

NOTA:

La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.

Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son responsabilidad del cliente.

Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.

BASF Química Colombiana S.A. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo las características descritas en la ficha técnica.

Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad.

Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.

Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros.

Edición: 16/03/2016

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

BASF Química Colombiana S.A.

Calle 99 # 69C – 32
Bogotá, D.C. Colombia
Tel: +57 1 634 20 99

BASF Venezolana S.A.

Circunvalación del Sol, Centro
Profesional Santa Paula, PB, Espacio
Express, Local 4, Caracas - Venezuela
Teléfono:+58 212 935 8306 - Celular:
+58 424 676 4002

BASF Ecuatoriana S.A.

Av. Naciones Unidas 1014
y Av. Amazonas Edif. La Previsora
Tel : + 593 2397 9500

Visite nuestra página web:

- Colombia: www.master-builders-solutions.basf.com.co
- Venezuela: www.master-builders-solutions.basf.com.ve
- Ecuador: www.master-builders-solutions.basf.com.ec