

# MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM

## Refuerzo de poliéster

### DESCRIPCIÓN

MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM es una membrana con refuerzo longitudinal de un pespunteado de hilo de alta resistencia a la intemperie. MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM pertenece al grupo de geotextiles debido a su excelente comportamiento al intemperismo.

### PRESENTACIÓN

- MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM: Rollo de 110m<sup>2</sup> (1.15x95)
- MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM: Rollo de 110m<sup>2</sup> (1.10x100)

### RENDIMIENTO

100 m<sup>2</sup> por rollo, aproximadamente

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacene el producto en un lugar seco y fresco, manténgalo dentro de su empaque original para evitar que se ensucie y ocasione que se tengan falsas adherencias al momento de aplicar el impermeabilizante.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Son muy ligeras y facilitan su manejo
- Poseen alta resistencia al corte
- No son atacadas por microorganismos
- Resistentes a los rayos UV, no se decoloran
- Son compatibles con sistemas impermeables

### USOS RECOMENDADOS

- Se emplean en los diferentes sistemas impermeables para dar rigidez estructural a los acabados

### FORMA DE APLICACIÓN

En los sistemas de impermeabilización MasterSeal<sup>®</sup>, después de aplicar la primera capa del impermeabilizante MasterSeal<sup>®</sup> y mientras se encuentre húmedo, MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM debe de extenderse cuidadosamente y de manera uniforme, evitando las arrugas y las cavidades de aire atrapado, traslapándolo 10 cm y cuidando que las uniones siempre estén a favor de la bajada del agua en la losa. Después se deja secar esta capa de 4 a 6 horas aproximadamente, dependiendo de las condiciones de temperatura y humedad del medio ambiente. Posteriormente se aplica la segunda mano del impermeabilizante en sentido transversal a la primera.

Nota. MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM se recomienda para losas no mayores a 90m<sup>2</sup>. MasterSeal<sup>®</sup> 964 RM se recomienda para losas mayores a 90m<sup>2</sup>.

### HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Aplicación de manual

### PARA MEJORES RESULTADOS

- Evitar las arrugas y cavidades de aire atrapado extendiendo perfectamente la membrana
- No se recomienda su aplicación cuando haya amenaza de lluvia
- No debe ser diluido en las capas intermedias del sistema de impermeabilización
- No aplicarlo sobre superficies mal adheridas al sustrato
- No mezclar con otros productos

# MasterSeal® 964 SM/RM

## Refuerzo de poliéster

- MasterSeal® 964 SM/RM se aplica directamente en la superficie a impermeabilizar
- No aplicar este producto a temperaturas menores de 8°C ni mayores de 40°C
- No aplicar este producto con amenaza de lluvia o con la superficie húmeda
- En caso de aplicar encima de una impermeabilización existente, esta deberá tener una buena adherencia, en caso contrario, deberá remover el impermeabilizado existente por completo

## SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de BASF. **Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 01-800-00-214-00 55-59-15-88 (D.F.) MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

Propiedades físicas	Reduerzo Doble	Refuerzo Sencillo	Método
Espesor, mils	17	7	ASTM D 1777
Peso, gr/m <sup>2</sup>	68	38	ASTM D 1910
Ancho, m	1.1	1.15	-
Longitud, m	100	95	-
Elongación longitudinal, %	21	31	ASMT D 1000
Elongación transversal, %	62	18	ASTM D 1000
Resistencia a la tensión longitudinal, lb/pg ancho	29	9	ASTM D 15036
Resistencia a la tensión transversal, lb/pg ancho	6	1	ASTM D 15036

# MasterSeal<sup>®</sup> 964 SM/RM

## Refuerzo de poliéster

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

BASF garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de BASF. BASF NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de BASF.

Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. BASF NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO.

El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de BASF. Sin embargo, BASF no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. BASF se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.

© BASF Corporation 2019 - 04/19 © Marca registrada de BASF en muchos países

BASF Corporation  
Construction Chemicals

BASF México  
Tel: 01800 062 1532  
[www.master-builders-solutions.basf.com.mx](http://www.master-builders-solutions.basf.com.mx)

BASF Colombia  
Tel: 018000522273 o +57 1 6342099  
[www.master-builders-solutions.basf.com.co](http://www.master-builders-solutions.basf.com.co)

BASF Ecuador  
Tel: +49 0 621600  
[www.master-builders-solutions.basf.com.ec](http://www.master-builders-solutions.basf.com.ec)