

MasterKure 82WB

Produit de cure pour béton.

INFORMATION DU PRODUIT

MasterKure 82WB est un produit de cure pour béton à base d'une émulsion de paraffine en eau

UTILISATION

MasterKure 82WB peut être utilisé à :

- Béton prêt à l'emploi
- Béton préfabriqué
- Béton ordinaire (non armé)
- Béton armé
- Béton précontraint

MasterKure 82WB utilisation conseillée dans une plage de températures de :

- + 5 °C à + 30 °C

DOSAGE

Lorsqu'il est appliqué avec un équipement de pulvérisation sous pression à une pression constante, l'utilisation exprimée en m²/litre sera d'environ :

- 3 à 10

Dans des environnements extrêmes (vent fort, forte température, faible humidité relative), il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche.

MasterKure 82WB est le plus efficace si l'application se fait en une couche fine et uniforme avec un équipement de pulvérisation sous pression, au rouleau ou au pinceau.

La consommation dépend du mode d'application et la structure de la surface.

MasterKure 82WB appliquer une couche d'épaisseur uniforme sans gouttelettes ni éclaboussures.

MasterKure 82WB est un produit prêt à l'emploi, qui ne doit pas être dilué ou mélangé à d'autres produits.

COMBINAISON

MasterKure 82WB est compatible avec toutes les technologies centrales de BASF, telles que « ZERO ENERGY SYSTEM » et « SMART DYNAMIC CONCRETE » en particulier avec :

- Produits SKY MasterGlenium
- Produits ACE MasterGlenium

EFFET RECHERCHÉ

Dans cet essai, les matières premières du broyeur utilisées dans le mélange de béton doivent être les mêmes que celles qui seront utilisées dans la pratique.

EFFETS SECONDAIRES

MasterKure 82WB peut donner lieu à un effet secondaire indésirable s'il n'est pas correctement utilisé ou si la dose conseillée est dépassée. Parmi les effets possibles :

- décoloration ou formation de taches

Après l'application sur la surface du béton, un film de gras reste sur la surface. Cela diminuera l'adhérence d'un revêtement ou d'un mortier de réparation.

MasterKure 82WB

Produit de cure pour béton.

STOCKAGE

MasterKure 82WB doit être entreposé à l'abri du gel et des rayons du soleil, dans des emballages ou des réservoirs fermés.

Température de stockage conseillée : entre + 5 °C et + 30 °C.

Si le produit sort de l'entrepôt, il doit être mélangé mécaniquement.

Ne pas utiliser d'air comprimé pour mélanger le produit

TEMPS DE CONSERVATION

MasterKure 82WB si les conseils de stockage sont suivis, la durée de vie est d'au moins 6 mois après la date de production.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

MasterKure 82WB n'est pas nocif pour la santé ni l'environnement et ne nécessite aucun étiquetage spécifique, conformément aux directives CE.

Avant l'utilisation et pour de plus amples renseignements, il est fortement conseillé de lire la fiche signalétique de sécurité.

AUTRES INFORMATIONS

Pour plus de renseignements, notamment sur des aspects non traités dans cette fiche, nous vous recommandons de contacter votre conseiller technique.

BASF Nederland B.V., Construction Chemicals

Karolusstraat 2
Postbus 132, NL-4900 AC Oosterhout N.B.
Tel. +31 162 47 66 60. Fax +31 162 42 96 94
basf-cc-nl@basf.com
www.master-builders-solutions.basf.nl
B.T.W. NL 001829117B01
HR Arnhem 09022883



Ces informations sont basées sur nos connaissances les plus récentes.

Nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de cette fiche.

Il est conseillé à l'utilisateur d'effectuer des tests au préalable en fonction du support, du chantier et de la mise en œuvre et des conditions de travail pour un usage adéquat.

BASF Nederland BV ne peut aucunement être tenue responsable de l'utilisation faite de ce produit.

La dernière édition de la fiche technique annule et remplace la précédente.

Caractéristiques technique	
Catégorie EN 934-2	: n.a.
Masse volumique	: 0,984
Aspect	: liquide
Couleur	: blanc