

# MasterTile<sup>®</sup> 530

## Mortier de jointoiment pour revêtements céramiques, modifié au latex

### DESCRIPTION

Le **MasterTile 530** est un mortier de jointoiment, à base de ciment hydraulique et d'additifs organiques ; destiné au jointoiment des différents types de carreaux.

**MasterTile 530** mélangé à l'eau permet d'obtenir une pâte onctueuse et maniable pour des joints à la fois étanche et esthétique.

### PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES

- Application intérieure et extérieure
- Application verticale et horizontale
- Durcissement sans fissures même pour des joints de plus de 6mm de largeur
- Malléable
- Étanche à l'eau
- Résistant à l'eau

### CARCTÉRISTIQUES

Aspect	Poudre
Couleur	Grise / blanche

### MODE D'EMPLOI

#### (a) Préparation du support

- Nettoyer la surface de revêtement céramique ainsi que l'intérieur des joints de tous excès de colle à l'aide d'une éponge humide.
- Attendre au moins 24h avant de placer la pâte à joint

#### (b) Préparation du mélange

Verser l'eau de gâchage, environ 5 litres pour un sac de 25 kg dans un récipient propre puis ajouter le **MasterTile 530** en malaxant à l'aide d'un mélangeur à basse vitesse jusqu'à obtention d'une consistance homogène.

Accorder un temps de repos de 5 minutes avant application.

Le contenu d'un sac doit être mélangé en une seule gâchée.

#### (C) Application

- **MasterTile 530** s'applique à l'aide d'une raclette en caoutchouc
- Remplir à refus avec la pâte à joint
- Avant séchage : Nettoyer superficiellement avec une éponge légèrement humide.
- Après séchage : procéder au nettoyage avec une éponge humide

### CONSOMMATION MOYENNE

- 1kg de **MasterTile 530** suffit à jointoyer approximativement 4 m<sup>2</sup> de carreaux de format standard 15x15cm

### RECOMMANDATIONS

- Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après emploi.
- Une légère décoloration de certains types de carreaux peut se produire au contact du mortier de jointoiment. Consulter votre fabricant de céramique ou faire un essai préalable avant l'emploi

### CONDITION DE STOCKAGE

Le produit **MasterTile 530** doit être stocker dans un endroit sec à l'abri de l'humidité et du gel, dans son emballage origine bien fermé.

Eviter le tassement excessif des sacs. Ne pas empiler plus de 10 sacs.

### DURÉE DE VIE

**MasterTile 530** se conserve 12 mois dans son emballage à compter de la date de fabrication.

Pour les conseils spécifiques de stockage, consulter le service technique de BASF.



We create chemistry

# MasterTile<sup>®</sup> 530

## Mortier de jointoiment pour revêtements céramiques, modifié au latex

### PRÉCAUTION D'EMPLOI

Comme tous les produits contenant du Ciment portland, le **MasterTile 530** peut provoquer des irritations.

Eviter le contact avec les yeux et un contact prolongé avec la peau. En cas de contact avec les yeux, laver à grande eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, rincer soigneusement à l'eau courante.

Si le produit est accidentellement ingéré consulter immédiatement un médecin. Se référer à la fiche de données de sécurité pour de plus amples informations

Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées non seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée.

Pour plus d'informations ou de questions, Contacter votre représentant local.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact de votre représentant local.

® = registered trademark of BASF group in many countries

#### **BASF Construction Chemicals Algeria**

Zone Industrielle Sidi Moussa, Route de Dar El Beïda,

District 13 Ilot N° 15 Alger, Algérie

Tel. +213 (0) 21 760 222

Fax +213 (0) 21 760 233