

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن و العمران و المدينة
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE

Centre National d'Etudes et de
Recherches Intégrées du Bâtiment

المركز الوطني للدراسات
و الأبحاث المتكاملة للبناء



REF : DTEM/147 / 2015

Souidania, 04 MAI 2015

DEPARTEMENT TECHNNIQUE ESSAIS ET MESURES
RAPPORT D'ESSAI

Prestation réalisée : Essais d'adhérence sur produit « MASTER TOP 1200/1240»

A LA DEMANDE DE : SARL BASF Contruction chemicals Algérie

LIEU DES ESSAIS : Laboratoire Matériaux.

NATURE DES ESSAIS : Essai sur la base des normes : EN 1542 et la directive du
CSTB 3562 : Évaluation performancielle des sols
industriels de mars 2007

OBSERVATIONS : Le présent procès verbal comporte 3 pages. Les résultats obtenus
ne sont pas généralisables sans la représentativité des échantillons et des essais. Les
résultats d'essais du présent procès verbal concernent les échantillons testés.

CITE NOUVELLE EL MOKRANI SOUIDANIA - ALGER

☎ : (021) 38 - 03 - 68 - FAX : (021) - 38- 04 - 31

E-Mail : cnerib@mhuv.gov.dz/ mail@cnerib.edu.dz

1. INTRODUCTION

A la demande de la société SARL BASF Contruction chemicals Algérie, le Centre National d'Etudes et de Recherches Intégrées du Bâtiment (CNERIB) a procédé à un essai d'adhérence sur une résine époxydique de revêtement de sol industrielle dénommé MASTER TOP 1200/1240. Ce produit a été prélevé et remis par les soins du client.

Le présent rapport d'essai a pour objet de fournir les résultats d'essais d'adhérence effectués sur des supports en béton.

L'essai d'adhérence a été effectué sur la base de la norme EN 1542 et ce conformément à la directive du CSTB 3562 de mars 2007 : Évaluation performancielle des sols industrielles.

2. RESULTATS D'ESSAI D'ADHERENCE

L'essai consiste à mesurer directement l'adhérence du produit sur les dalles en béton. Pour ce faire, une portion de surface circulaire de 5 cm de diamètre est isolée en effectuant une incision au moyen d'un trépan dans le produit. Ensuite, une pastille métallique est collée sur cette partie incisée. Une fois la colle suffisamment sèche, un effort perpendiculaire au plan du produit est appliqué à l'aide d'un appareil dénommé dynamomètre à soufflet. L'effort de traction exercé sur la pastille est augmenté jusqu'à l'arrachement de la surface incisée. Ainsi la force d'arrachement et le type de rupture sont déterminés.

Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1 : Valeurs d'adhérence et mode de rupture

Désignation	Charge de rupture (N)	Contrainte d'adhérence (N/mm ²)	Mode de rupture	Exigence selon la directive du CSTB 3562
1	4500	2.29	A *	Moy. ≥ 1.5 (N/mm ²) dans le cas d'un sol soumis au trafic
2	3800	1.94		
3	4000	2.04		
4	3600	1.83		
5	4200	2.14		
	Moy.	2.05		

*A : rupture cohésive dans le béton

3. CONCLUSION

Les résultats des essais d'adhérence effectués sur le produit de revêtement de sol « MASTER TOP 1200/1240 » sont en moyenne supérieurs aux valeurs réglementaires. La directive du CSTB 3562 fixe la contrainte minimale d'adhérence dans le cas d'un sol soumis à un trafic au moins égale à 1.5 N/mm^2 .

L'ingénieur chargé de l'essai

MA.HADJ CHERIF



Le C/DTEM

Y.BENNA

