

MasterFinish RL 238

Tidligere: RHEOFINISH 238 P

Okt. 2008

Brukes ved betongstøping på byggeplass og i betongelementindustrien, samt til blandere, former, transportbiler og redskaper.

PRODUKTBEKRIVELSE

MasterFinish RL 238 er en vegetabilsk oljebasert formolje som er velegnet til betongstøping i former av stål, tre og plast.

EGENSKAPER

- Reduserer friksjonen ved avforming
- Forlenger formens levetid
- Gjør rensing av brukte former enklere
- Har svak eller ingen lukt

BRUKSANVISNING.

MasterFinish RL 238 leveres bruksklar.

Før påføring av formolje skal formen være grundig rensset. Oljen skal påføres i et tynt, jevnt lag og dekke hele formoverflaten. Overskytende olje skal fjernes fordi den kan skade betongen eller overflatens utseende.

Påføringen kan skje med kost, rulle eller sprøyte, og dette skal skje før armeringen plasseres.

Påfylling av betong skal utføres forsiktig, slik at formoljen ikke fjernes fra noen deler av formen.

VEILEDENDE FORBRUK

Dekkevne opp til 40 m²/l (0,02 l/m²) - avhengig av støpeform og påføringsmetode.

Formoljens egentemperatur bør av hensyn til forbruk og påføring være over 0 °C.

Overforbruk og påføringsvanskeligheter øker proporsjon alt med fallende temperatur på formoljen.

KOMPATIBILITET

MasterFinish RL 238 må ikke blandes med andre formoljeprodukter.

Galvanisert apparatur bør ikke brukes.

Friskt trevirke med høyt innhold av harpiks og sukker kan medføre ødeleggende retardering av betongoverflaten.

FORPAKNING

208 l fat, palletank

LAGRING

MasterFinish RL 238 må oppbevares mellom 0 °C og +30 °C i tett lukket emballasje og beskyttes mot direkte sollys.

SIKKERHETSTILTAK

Se eget helse- og sikkerhetsdatablad.

MERKING

Mal-kode (1993): 00-1

Forbehold om endringer og trykkfeil.

Tekniske data	
Produkt:	Vegetabilsk formolje
Aktive komponenter:	Esteroljer fra naturlige fettsyrer og vegetabiliske oljer
Densitet (20°C):	0,89±0,01 kg/ltr.
Viskositet (40°C):	12-15 cSt (Herzog)
Flammepunkt :	>100°C (ASTM D93)
Uklarhetspunkt:	ca. -5°C (vurdert visuelt)
Flytepunkt:	ca. -8°C (vurdert visuelt)
Farge og form:	Gulaktig væske



We create chemistry

MasterFinish RL 238

Tidligere: RHEOFINISH 238 P

Okt. 2008

Brukes ved betongstøping på byggeplass og i betongelementindustrien, samt til blandere, former, transportbiler og redskaper.

BASF AS

Gullfotdalen 4

NO-2120 Sagstua

T +47 62 97 00 20

F +47 62 97 18 85

www.master-builders-solutions.basf.no

NOTE:

Teknisk informasjon og arbeidsanvisning er overlevert av BASF AS med det formål å hjelpe brukeren til å få det best mulige og mest økonomiske resultatet. Våre anvisninger er basert på mange års erfaring og på våre nåværende kunnskaper. Fordi arbeidsforholdene hos brukeren ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss ansvar for resultatene som en bruker oppnår ved bruk av dette produktet. Det påligger alltid brukeren å ta de nødvendige forholdsregler i det aktuelle tilfellet for å overholde gjeldende regler. Hvis det oppstår tvil om produktets egenskaper eller bruk, skal BASF AS kontaktes umiddelbart.

Fordi alle våre datablader oppdateres løpende, er det brukerens ansvar å skaffe seg siste versjon.