


# MasterSeal Roof 2103



**Mostkująca rysy, wodochronna membrana nakładana natryskowo zgodnie z wytycznymi EOTA ETAG 005-06,**


**Zakres zastosowań: trudnopalny, wodochronny system natryskowy do stosowania na różnych podłożach zgodnie z wytycznymi EOTA.**

		<b>Zużycie (ok.):</b>
	<b>Grunt</b>  Stosownie do podłoża. Zob. karta techniczna <b>MasterSeal M 803</b> lub skontaktuj się z działem technicznym	
	<b>Płynna membrana</b>  <b>MasterSeal M 803</b> Wysoko reaktywna, dwuskładnikowa bezrozpuszczalnikowa, trudnopalna, nakładana natryskowo poliuretanowa membrana wodochronna	min. 2,3 kg/m <sup>2</sup> .
	<b>Powłoka wierzchnia* 2 warstwy</b>  <b>MasterSeal TC 259</b> Pigmentowana, jednoskładnikowa, rozpuszczalnikowa, elastyczna, odporna na działanie UV i czynników atmosferycznych poliuretanowa powłoka wierzchnia	2 x 0,1 – 0,15 kg/m <sup>2</sup>

**Uwaga:** Wartości zużycia podano jedynie orientacyjnie i faktycznie mogą być one wyższe, zależnie od chropowatości, temperatury i porowatości podłoża, a także ilości odpadów powstałych podczas nakładania.

- \* Aby zagwarantować izolację wodochronną należy nanieść membranę grubości przynajmniej 2-3 mm. W przypadku zielonych dachów należy zastosować grubość przynajmniej 3,0 mm. Dodatkowych informacji udziela nasz dział techniczny. Można je także znaleźć w aprobacie technicznej ETA 04/0035. W przypadku zielonych dachów pokryte warstwą wierzchnią powinny być tylko miejsca narażone na promieniowanie UV lub czynniki atmosferyczne.

# MasterSeal Roof 2103



**Mostkująca rysy, wodochronna membrana nakładana natryskowo zgodnie z wytycznymi EOTA ETAG 005-06,**


**Zakres zastosowań: trudnopalny, wodochronny system natryskowy do stosowania na różnych podłożach zgodnie z wytycznymi EOTA.**

## OZNAKOWANIE CE (ETAG 005)

<b>CE</b>	
1119	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str.372, D-26123 Oldenburg	
03	
210301	
ETAG 005 - część 6	
Zestawy wodochronne oparte na żywicy poliuretanowej nakładane w postaci płynnej	
Dyfuzja pary wodnej współczynnik odporności $\mu$	480
Odporność na obciążenie wiatrem	> 50 kPa
Odporność na rozprzestrzenianie się ognia i promieniowanie ciepłe	Broof – t1
Reakcja na ogień	Klasa E
Oświadczenie w sprawie substancji niebezpiecznych	Nie zawiera
Czas zachowania właściwości roboczych	W3
Strefy klimatyczne	M i S
Nakładane obciążenia	P1 do P4
Kąt nachylenia dachu	S1 do S4
Najniższa temperatura powierzchni	TL 4
Najwyższa temperatura powierzchni	TH 4

Nie oznaczono =charakterystyka nie została zbadana

# MasterSeal Roof 2103



**Mostkująca rysy, wodochronna membrana nakładana natryskowo zgodnie z wytycznymi EOTA ETAG 005-06,**

**Zakres zastosowań: trudnopalny, wodochronny system natryskowy do stosowania na różnych podłożach zgodnie z wytycznymi EOTA.**

Dystrybutor:

**BASF Polska Sp. z o.o.**

**Dział Master Builders Solutions**

ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myślenice

tel. +48 12 372 80 00

fax. +48 12 372 80 10

[www.master-builders-solutions.basf.pl](http://www.master-builders-solutions.basf.pl)

[budownictwo@basf.com](mailto:budownictwo@basf.com)

**Zastrzeżenie:**

Ze względu na dużą zmienność warunków montażu i zastosowań naszych wyrobów informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowią jedynie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te są oparte na naszej obecnej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalniają one klienta z obowiązku starannego sprawdzenia, czy wyrób będzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, których nie wymieniono w sposób wyraźny w niniejszym dokumencie w części „Zakres zastosowań”, można uzyskać, kontaktując się z naszą linią wsparcia technicznego. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z BASF w innych obszarach zastosowań niż podano w niniejszej karcie technicznej, a także za ewentualne szkody z tego wynikające.

**BASF Coatings GmbH**

Donnerschweer Str.372,

26123 Oldenburg

Tel.: +49 441 3402-0

Faks: +49 441 3402-350

[www.master-builders-solutions.basf.de](http://www.master-builders-solutions.basf.de)

Wszelkie opisy, ilustracje, zdjęcia, dane, proporcje, wagi itp. podane w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiają właściwości wyrobów, określonych w treści umowy. Użytkownik naszych wyrobów ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie praw własności oraz istniejących przepisów ustawowych i wykonawczych. Odniesienia do nazw handlowych innych dostawców nie oznaczają ich rekomendacji i nie wykluczają wykorzystania wyrobów podobnego typu. Podane tu informacje są jedynie opisem jakości naszych wyrobów oraz usług i nie stanowią ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wówczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego działania lub rażącego zaniedbania, bez uszczerbku dla roszczeń przysługujących na podstawie przepisów o odpowiedzialności za wyrób.

® = zarejestrowany znak towarowy grupy BASF w wielu krajach.

2. wydanie 01.2015