


# MasterSeal Pool 1689

Wysokowydajne systemy elastomerowe do hydroizolacji basenów i zbiorników w parkach wodnych



1. Podkład gruntujący
2. Wiązanie
3. Membrana
4. Warstwa wykończeniowa
5. Naprawa powierzchni betonowych
6. Uszczelnianie dylatacji
7. Facety

	Produkt	Grubość ok.	Zużycie ok.
--	---------	-------------	-------------

## 1. Podkład gruntujący

podkład gruntujący

### MasterSeal P 385

Podkład gruntujący i powłoka poziomująca epoksydowo-cementowe do membran MasterSeal M, stosowane na powierzchni wilgotne

1 mm

1,5 kg/m<sup>2</sup>

## 2. Uszczelnianie porów i wiązanie

Środek wiążący

### MasterSeal P 770

2-składnikowy podkład gruntujący opracowany w oparciu o Xolutec – technologię dla systemu MasterSeal

0,2 mm

0,25 kg/m<sup>2</sup>

Alternatywny środek wiążący

### MasterTop P 686 W

Wodorozcieńczalny, dwuskładnikowy podkład gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

## 3. Membrana

# MasterSeal Pool 1689

Wysokowydajne systemy elastomerowe do hydroizolacji basenów i zbiorników w parkach wodnych

Membrana	<b>MasterSeal M 689</b> Wysoce elastyczna, wyjątkowo szybko utwardzalna, nakładana natryskowo membrana w 100% polimocznikowa do zastosowań hydroizolacyjnych	2 mm (1 powłoka)	ok. 2,1 kg/m <sup>2</sup>
<b>4. Warstwa wykończeniowa</b>			
Warstwa wykończeniowa	<b>MasterSeal TC 681</b> Dwuskładnikowa, poliasparginowa powłoka nawierzchniowa, pigmentowana, błyszcząca, szybko utwardzalna również w niskiej temperaturze, niewrażliwa na promieniowanie UV, stosowana w systemach parkingowych i w powłokach z posypką	0,4–0,7 mm	0,6 -0,9 kg/m <sup>2</sup>
<b>5. Naprawa powierzchni betonowych</b>			
Jeśli podłoże betonowe wykazuje oznaki korozji lub innych uszkodzeń, przed zastosowaniem systemu hydroizolacji konieczne będzie przeprowadzenie naprawy powierzchni betonowych. Bliższe informacje dotyczące systemów naprawy powierzchni betonowych znajdują się w odpowiedniej dokumentacji SBU lub TDS.			
<b>6. Uszczelnianie dylatacji (w razie potrzeby)</b>			
Sznur dylatacyjny	<b>MasterSeal 920</b> Sznur dylatacyjny do uszczelniania dylatacji	-	1 m/m
Uszczelnianie dylatacji	<b>MasterSeal NP 474</b> Jednoskładnikowy, stabilny, odporny od odłupywania, elastyczny uszczelniacz poliuretanowy o dużej twardości do posadzek i ścian	20 x 10 mm	200 ml / m
<b>7. Facety poziome</b>			
	<b>MasterSeal 920</b> Sznur dylatacyjny do uszczelniania dylatacji	-	1 m/m
Obróbka połączeń między ścianą a posadzką	<b>MasterSeal 912</b> Jednoskładnikowa, pęczniejąca w kontakcie z wodą masa na bazie polimerów do hydroizolacji spoin konstrukcyjnych.	o grubości 20 mm	
	<b>MasterSeal 920</b> Sznur dylatacyjny do uszczelniania dylatacji	-	1 m/m
	<b>MasterSeal 590</b> Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania facet i eliminowania przecieków	Odpowiednie stosowanie	2,0 kg/dm <sup>3</sup>
<b>7. Facety pionowe</b>			

# MasterSeal Pool 1689

Wysokowydajne systemy elastomerowe do hydroizolacji basenów i zbiorników w parkach wodnych

Obróbka połączeń między ścianami	<b>MasterSeal 590</b> Szybkowiążąca zaprawa do wykonywania facet i eliminowania przecieków	Odpowiednie stosowanie	2,0 kg/dm <sup>3</sup>
----------------------------------	---	------------------------	------------------------

## DOSTĘPNE ATESTY

### MasterSeal M 689:

EN 1504 – 2: Wstępne badanie typu

### MasterSeal TC 681:

EN 1504 – 2: Wstępne badanie typu

EN 13529: Chemiczna odporność na działanie wody basenowej

## WAŻNA WSKAZÓWKA:

Niewłaściwa metoda dezynfekcji może uszkodzić powierzchnię! Do dezynfekcji wody w basenie należy stosować wyłącznie standardowe produkty do chlorowania (stężenie chloru 0,3 - 0,6 mg / l, wartość pH 7,0 - 7,4). Nie wolno przedawkować! Dezynfekcja przez elektrolizę jest niedozwolona!

Dodatkowe informacje w arkuszach danych technicznych.

### Oświadczenie:

Ze względu na bardzo różne warunki panujące na budowie i obszary zastosowania naszych produktów, niniejszy arkusz danych technicznych ma na celu wyłącznie ogólne wytyczne dotyczące zastosowania. Informacje te opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu. Klient nie jest zwolniony z obowiązku starannego sprawdzenia przydatności i możliwości zastosowania zgodnie z przeznaczeniem. Klient jest zobowiązany do skontaktowania się z działem pomocy technicznej w przypadku zastosowań, który nie zostały wyraźnie określone w arkuszu danych technicznych w punkcie "Pola zastosowań". Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za użytkowanie produktu poza zakresem zastosowania podanym w arkuszu danych technicznych bez uprzedniej konsultacji z firmą BASF, oraz za ewentualne szkody wynikłe z tego powodu.

BASF Construction Chemicals ....

....

....

Tel: ...

Fax: ...

[www.master-builders-solutions.basf...](http://www.master-builders-solutions.basf...)

Wszystkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje, ciężary, tj. określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i nie odzwierciedlają stanu produktu na postawie umowy. Odbiorca naszych produktów ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie ewentualnych praw własności oraz obowiązujących praw i przepisów. Przywołanie nazw handlowych innych firm nie jest zaleceniem i nie wyklucza stosowania produktów podobnego typu. Nasze informacje opisują wyłącznie jakość naszych produktów i usług i nie stanowią gwarancji. Za niepełne lub nieprawidłowe dane zawarte w naszych kartach katalogowych odpowiedzialność ponosimy tylko w przypadku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa, bez uszczerbku dla roszczeń wynikających z przepisów o odpowiedzialności cywilnej za produkt.

® = znak handlowy Grupy BASF zarejestrowany w wielu państwach.

1. wersja 05 2018