

MasterTop TIX 5

Antes: SYLOTHIX 51

Agente tixotropante para misturar com resinas epoxy ou poliuretano.

DESCRIÇÃO

MasterTop TIX 5 é um material sólido, composto por microfibras de polietileno de alta densidade, isento de amianto.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Aplica-se como espessante / tixotropante de resinas de epoxy ou poliuretano.

Misturado com estas resinas permite a sua aplicação em superfícies verticais ou inclinadas, assim como para realizar meias canas e camadas de selagem sobre pavimentos tipo argamassa ou multicamada.

Para outras aplicações não mencionadas acima, contactar a BASF Portuguesa, S.A.

MODO DE UTILIZAÇÃO

(a) Mistura: Juntar MasterTop TIX 5 de forma lenta sobre o componente de resina (epoxy ou poliuretano) e misturar com o agitador 3 a 5 minutos até obter uma mistura homogénea e sem grumos.

Verter o componente endurecedor e voltar a misturar durante o tempo requerido, segundo o tipo de resina utilizada.

(b) Aplicação: Espalhar com talocha dentada, rolo ou rodo de borracha, de acordo com o sistema de recobrimento a aplicar (camada de selagem, pintura, meias canas, etc.).

RENDIMENTO / DOSAGEM

De 1 a 3% sobre o peso total de resina a utilizar.

A percentagem exacta de MasterTop TIX 5 será em função do grau de tixotropicidade que se deseja obter, do revestimento a aplicar, assim como a própria viscosidade de resina a utilizar, por isso é sempre necessário realizar em cada aplicação específica um ensaio prévio em obra.

EMBALAGEM / ARMAZENAMENTO

O produto MasterTop TIX 5 apresenta-se em sacos de 10 kg.

Pode armazenar-se em lugar fresco e seco, protegido da intempérie na sua embalagem original hermeticamente fechado.

MANUSEAMENTO E TRANSPORTE

Para manuseamento do produto, deverão ser cumpridas as medidas preventivas habituais relativas ao manuseamento de produtos químicos como por exemplo, não comer, não fumar nem beber durante a aplicação e lavar as mãos antes de uma pausa e na conclusão do trabalho.

Pode consultar-se informação de segurança específica relativa ao manuseamento e transporte do produto na Ficha de Segurança do mesmo.

A eliminação do produto e da embalagem do mesmo, deve ser realizada de acordo com a legislação vigente e é da responsabilidade do aplicador final do produto.

MasterTop TIX 5

Antes: SYLOTHIX 51

Agente tixotropante para misturar com resinas epoxy ou poliuretano.

| Dados Técnicos | | |
|-----------------------|-------------------|---------|
| Características | Unidades | Valores |
| Comprimento da fibra: | µm | 400 |
| Humidade máxima: | % | 2 |
| Densidade: | g/cm ³ | 0,95 |

NOTA:

A presente Ficha Técnica serve, assim como as demais recomendações e informação técnica, unicamente para a descrição das características do produto, modo de utilização e suas aplicações. Os dados e informações reproduzidos têm por base os nossos conhecimentos técnicos adquiridos através de biografia, ensaios de laboratório e através da prática.

Os dados de consumo e dosificação que figuram nesta ficha técnica, são baseados na nossa própria experiência, pelo que são susceptíveis de variações devido a diferentes condições de obra. Os consumos e dosificações reais deverão determinar-se através de ensaios prévios sendo estes responsabilidade do cliente.

Para um acompanhamento adicional, o nosso serviço técnico, está à sua disposição.

BASF Portuguesa, S.A. reserva o direito de modificar a composição dos produtos, sempre e quando estes continuem cumprindo as características descritas na Ficha Técnica.

Outras aplicações do produto que não se enquadrem com as indicadas, não serão da nossa responsabilidade.

Outorgamos garantia em caso de defeito na qualidade de produção dos nossos produtos, ficando excluídas as reclamações adicionais, sendo da nossa responsabilidade tão só a de compensar o valor de mercadoria fornecida.

Deve ser tido em conta as eventuais reservas correspondentes a patentes ou direito de terceiros.

Edição: 22/04/2014

A presente ficha técnica perde a sua validade com a emissão de uma nova

CONTACTO:**BASF Portuguesa, S.A.**

Rua 25 de Abril, n.º 1

2685-368 PRIOR-VELHO

Tel: 21 949 99 00 / Fax: 21 949 99 45

Encomendas EBE:

Tel.: 21 949 99 30 / Fax.: 21 949 99 48

encomendas-ebeportugal@basf.comgeral-ebeportugal@basf.com

Del. Norte: Rua Manuel Pinto de Azevedo, 626

4100-320 PORTO

Tel: 22 615 96 00 / Fax: 22 617 75 10

www.master-builders-solutions.basf.pt