

MasterTop 1273 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante


Domenii de aplicare: pentru protecția pardoselilor industriale cu trafic mediu sau ușor atunci când este necesară o suprafață antiderapantă: pentru zone de producție, depozitare etc.

| | | Consum: | |
|-------------------------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Amorsă | MasterTop P 604 (sau P 617) EP bi-component, gălbui, preumplut | 0,3-0,5 kg/m ² |
| | Armare cu nisip | Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces | 0,8-1,0 kg/m ² |
| <input type="checkbox"/> | Strat de corecție | MasterTop P 604 (sau P 617) Umplut 1:0,5 până la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm | 0,6-1,5 kg/m ^{2*} |
| | Armare cu nisip | Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm | 2,0-3,0 kg/m ² |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Strat final | MasterTop BC 372 PU, bi-component, pigmentat, cu emisii reduse | 0,8-1,2 kg/m ² |
| | Grosime totală sistem | 1,0-2,0 mm | |

Notă:

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

* Consum inclusiv nisip cuarțos uscat. Consumul depinde de raportul de umplere și rugozitatea suprafeței.



MasterTop 1273 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante

Sistemul de pardoseala îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:


EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Bfl-s1

Rezistența la compresiune: min. 65 N/mm²

Rezistența la alunecare: R 10

Comportamentul la foc conform: Bfl-s1
DIN EN 13501-1


Compatibilitate pe beton umed conform: DIN EN 13578



MasterTop 1273 E


Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante

Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

| | |
|---|-------------|
|  | |
| BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg | |
| 11 | |
| 127302 | |
| EN 13813: 2002 | |
| EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 | |
| Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior | |
| Caracteristici esențiale | Performanțe |
| Comportament la foc | Bfl-s1 |
| Eliberare de substanțe corozive | SR |
| Permeabilitate la apă | NPD |
| Rezistența la uzură | < AR 1 |
| Rezistența la smulgere | > B 1,5 |
| Rezistența la impact | > IR 4 |
| Izolarea sunetului la impact | NPD |
| Absorbția zgomotului | NPD |
| Izolare termică | NPD |
| Rezistența chimică | NPD |
| Rezistența la alunecare | R10 |
| Emisii | NPD |

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1273 E**



MasterTop 1273 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante

Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

www.master-builders-solutions.basf.ro

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.