

# MasterTop 1278 E

Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată


Domenii de aplicare: pentru protecția pardoselilor industriale cu trafic mediu sau ușor atunci când este necesară o suprafață antiderapantă: pentru zone de producție, depozitare etc.

		Consum:	
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Amorsă</b>	<b>MasterTop P 604 (sau P 617)</b> EP bi-component, gălbui, preumplut	0,3-0,5 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Armare cu nisip</b>	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm, aplicat uniform, nu în exces	0,8-1,0 kg/m <sup>2</sup>
<input type="checkbox"/>	<b>Strat de corecție</b>	<b>MasterTop P 604 (sau P 617)</b> Umplut 1:0,5 până la 1:1 cu nisip cuarțos uscat granulație 0,1-0,3 mm	0,6-2,0 kg/m <sup>2*</sup>
	<b>Armare cu nisip</b>	Nisip cuarțos uscat, granulație 0,3-0,8 mm	2,0-3,0 kg/m <sup>2</sup>
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Strat final</b>	<b>MasterTop BC 378</b> EP, bi-component, pigmentat, cu rezistență chimică ridicată	0,8-1,2 kg/m <sup>2</sup>
	<b>Grosime totală sistem</b>	1,0-2,0 mm	

**Notă:**

Consumurile sunt teoretice, putând fi mai mari, depinzând de rugozitatea substratului, temperatură și porozitate precum și de pierderile tehnologice survenite pe timpul aplicației.

\* Consum inclusiv nisip cuarțos uscat. Consumul depinde de raportul de umplere și rugozitatea suprafeței.



# MasterTop 1278 E


**Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată**

Sistemul de pardoseală îndeplinește pe lângă cerințele minime impuse, următoarele proprietăți și date tehnice, determinate în urma testărilor interne și externe:

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR4-Efl

Rezistența la compresiune: min. 65 N/mm<sup>2</sup>


Rezistența la alunecare: R 10



# MasterTop 1278 E


Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată

## Marcaj CE în concordanță cu EN 13813

	
BASF Coatings GmbH Donnerschweer Str. 372, D-26123 Oldenburg	
16	
127805	
EN 13813: 2002	
EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4	
Șape pe bază de rășini sintetice pentru utilizări la interior	
Caracteristici esențiale	Performanțe
Comportament la foc	Efl
Eliberare de substanțe corozive	SR
Permeabilitate la apă	NPD
Rezistența la uzură	< AR 1
Rezistența la smulgere	> B 1,5
Rezistența la impact	> IR 4
Izolarea sunetului la impact	NPD
Absorbția zgomotului	NPD
Izolare termică	NPD
Rezistența chimică	NPD
Rezistența la alunecare	R10
Emisii	NPD

NPD = Nicio Performanță Determinată

Performanțe determinate în cadrul sistemului **MasterTop 1278 E**



# MasterTop 1278 E

**Sistem epoxidic economic, care suportă sarcini ușoare și medii, cu proprietăți antiderapante și rezistență chimică ridicată**

## Declinarea răspunderii:

Având în vedere condițiile extrem de variate de pe șantierele de construcții și domeniile de aplicare ale produselor noastre, această fișă cu date tehnice are rolul de a furniza numai reguli generale de aplicare. Aceste informații se bazează pe experiența și cunoștințele noastre prezente. Clientul nu este exonerat de obligația de a efectua o testare atentă a compatibilității și posibilei aplicări pentru utilizarea avută în vedere. Clientul are obligația de a contacta linia telefonică de asistență tehnică pentru domenii de aplicare ce nu sunt în mod expres menționate în fișa cu date tehnice la rubrica „Domenii de aplicare”. Utilizarea produsului în afara domeniilor de aplicare menționate în fișa cu date tehnice fără o consultare prealabilă cu BASF, precum și eventualele daune rezultate sunt responsabilitatea exclusivă a clientului.

BASF SRL Divizia pentru Construcții, Sos. Ploiești –Târgoviște  
(DN 72), Km 8, RO – 107025

Telefon :+40 344 520 100, Telefax : + 40 344 520 101,

[www.master-builders-solutions.basf.ro](http://www.master-builders-solutions.basf.ro)

Toate descrierile, planșele, fotografiile, datele, rapoartele, greutatea indicată în acest document pot fi modificate fără notificare prealabilă și nu reprezintă starea produsului astfel cum este prevăzut prin contract. Este responsabilitatea exclusivă a beneficiarului produselor noastre să respecte posibilele drepturi de proprietate precum și legile și prevederile existente. Referințele la mărci comerciale ale altor societăți nu reprezintă o recomandare și nu exclud utilizarea produselor de tip similar. Informațiile noastre descriu numai calitatea produselor și serviciilor noastre și nu constituie o garanție. Răspunderea pentru datele incomplete sau incorecte din fișele noastre cu date este acceptată numai în caz de intenție sau neglijență gravă, fără a aduce atingere drepturilor conform legilor privind răspunderea pentru produsele cu defect.

® = marcă înregistrată a grupului BASF în multe țări.