

# MasterGlenium 806PAV

**Additivo superfluidificante di nuova generazione per calcestruzzi da pavimentazione, studiato per migliorare la reologia delle miscele. Consigliato per climi estivi. Esente da cloruri, conforme alle norme UNI EN 934-2 UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C 494-92 tipo E-F.**

## DESCRIZIONE E CAMPI DI APPLICAZIONE

MasterGlenium 806PAV è un additivo superfluidificante di nuova generazione, specificamente formulato per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo che, grazie alla chimica di nuovi polimeri disperdenti appositamente progettati, migliora ed ottimizza la reologia delle miscele rendendole meno viscoso anche in calcestruzzi a basso rapporto acqua-cemento.

Il meccanismo d'azione di MasterGlenium 806PAV si basa sulla combinazione di più effetti: il forte potere disperdente elettrostatico e sterico dei nuovi polimeri e l'anticipo della reazione di idratazione con riduzione dei tempi di fine presa. **MasterGlenium 806PAV viene consigliato per ottimizzare le miscele di calcestruzzo in cui vi siano problemi legati alla qualità ed alla disponibilità di sabbie fini, migliorandone la reologia e rendendo gli impasti meno viscosi.**

**Consigliato per climi estivi.**

## BENEFICI

MasterGlenium 806PAV è la risposta alle esigenze del mercato dei calcestruzzi per pavimentazioni soddisfacendo le esigenze sia del fornitore di calcestruzzo preconfezionato sia del pavimentista.

Il particolare meccanismo d'azione di MasterGlenium 806PAV consente di confezionare calcestruzzi caratterizzati dai seguenti vantaggi tecnici ed economici.

## PER IL PRECONFEZIONATORE

- Consente un forte abbassamento del rapporto a/c a tutto vantaggio della qualità e durabilità del calcestruzzo.
- Consente di confezionare calcestruzzi fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e alla posa in opera.
- Permette un forte incremento nell'idratazione iniziale del cemento, sviluppando maggiori resistenze meccaniche a breve termine.
- Permette di lavorare con una classe di consistenza del calcestruzzo S5 (slump 210-240 mm) senza rischi di segregazione della miscela.
- Permette di eliminare i rischi derivanti da un eccessivo bleeding.
- Consente di migliorare drasticamente le prestazioni meccaniche sia iniziali che finali del calcestruzzo.

## PER IL PAVIMENTISTA

- Consente una maggior rapidità nella posa in opera e nella compattazione del calcestruzzo con miscele facili e poco viscoso da mettere in opera.
- Consente una drastica riduzione dei tempi di finitura e lavorazione delle pavimentazioni.
- Permette di eliminare la rapida essiccazione superficiale del calcestruzzo che determina il così chiamato "effetto onda".
- Permette di ottenere un calcestruzzo di facile staggatura e lisciatura superficiale.
- Consente di realizzare pavimentazioni che realmente rispondono alle aspettative degli utilizzatori finali.
- Permette di eseguire lavorazioni in rispetto delle attuali normative di cantiere (orario di lavoro, inquinamento acustico).
- Permette il miglioramento delle caratteristiche superficiali della pavimentazione.

Il calcestruzzo confezionato con MasterGlenium 806PAV permette di completare la lavorazione del pavimento nella stessa giornata di getto, con grandi vantaggi tecnici, economici e logistici.

## CARATTERISTICHE DI MODULARITÀ SISTEMA MODULARE PER PAVIMENTAZIONI

MasterGlenium 806PAV è un componente base del Sistema Modulare per Pavimentazioni.

Questo sistema permette di affrontare tutte le problematiche che possono presentarsi nell'esecuzione di un pavimento industriale attraverso la più opportuna combinazione di differenti additivi, specifici per la soluzione della problematica.

Il Sistema Modulare di Pavimentazione è un efficace strumento per l'impresa esecutrice e per il fornitore del calcestruzzo preconfezionato per ottenere una pavimentazione a prestazione garantita, che coincida con le aspettative dell'utilizzatore finale.

# MasterGlenium 806PAV

**Additivo superfluidificante di nuova generazione per calcestruzzi da pavimentazione, studiato per migliorare la reologia delle miscele. Consigliato per climi estivi. Esente da cloruri, conforme alle norme UNI EN 934-2 UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C 494-92 tipo E-F.**

## SCHEMA GENERALE DI UTILIZZO

### MasterGlenium 806PAV

- Riduzione del rapporto acqua /cemento e della viscosità del calcestruzzo.
- Lavorabilità elevata.
- Incremento omogeneità della miscela.
- Riduzione dei tempi di finitura.
- Facilità di finitura del pavimento.

In funzione delle diverse necessità si consiglia l'uso di MasterGlenium 806 PAV con:

- micro-fibre in polipropilene **MasterFiber 24** per una drastica riduzione delle fessurazioni causate dal ritiro plastico.
- macro-fibre strutturali **MasterFiber 246** per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo fibrorinforzato.
- additivo aerante della linea **MasterAir** per l'ottenimento di calcestruzzi durabili nei confronti dell'azione aggressiva del gelo e disgelo (secondo UNI EN 206-1 ed UNI 11104).
- silice fume attivata e compattata **MasterRoc MS 610** per migliorare ulteriormente la durabilità in ambienti particolarmente aggressivi e con miscele contenenti aggregati potenzialmente reattivi.
- agente espansivo in polvere **MasterLife SRA 150** per ottenere calcestruzzi da pavimentazione a ritiro compensato e stabilità volumetrica.

- additivo liquido per la riduzione del ritiro idraulico di conglomerati a base cementizia **MasterLife SRA 915**.
- agente stagionante della linea **MasterKure** per la protezione delle parti di calcestruzzo fresco esposte all'aria.

## MODALITA' D'USO

MasterGlenium 806PAV è un liquido pronto all'uso che viene introdotto in betoniera dopo che gli altri componenti del calcestruzzo siano stati caricati e miscelati.

- L'aggiunta di additivo sugli aggregati o cemento asciutti è da sconsigliare perché fa diminuire l'effetto fluidificante o di riduzione dell'acqua.
- Per ottenere il massimo effetto fluidificante è opportuna l'aggiunta dell'additivo al calcestruzzo umido (consistenza S1) dopo aver introdotto l'80-90% dell'acqua d'impasto e ben mescolato la miscela.

Qualora fosse previsto l'impiego di calcestruzzo a bassa consistenza (S1 o S2) il massimo effetto di riduzione d'acqua si ottiene dopo aver ben miscelato i solidi e l'80-90% dell'acqua d'impasto necessaria per avere la stessa consistenza senza additivo.

### Compatibilità

**MasterGlenium 806PAV non è compatibile con gli additivi della linea MasterRheobuild.**

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,020 - 1,060

## DOSAGGIO

Il dosaggio ottimale di MasterGlenium 806PAV varia in funzione delle temperature esterne. Per temperature superiori ai 20-25°C il dosaggio ottimale è di 0,8 - 1,4 litri ogni 100 kg di legante.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizioni di lavoro, ed in ogni caso dopo aver consultato il personale tecnico della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

## CONFEZIONE E STOCCAGGIO

MasterGlenium 806PAV è disponibile in fusti da 208 litri, in cisterne da 1.000 litri e sfuso in autocisterna. Campionature disponibili in tanichette da 10 litri.

Si consiglia di conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore ai +5°C. In caso di congelamento riscaldare il prodotto ad almeno 30°C e rimescolare.



We create chemistry

# MasterGlenium 806PAV

**Additivo superfluidificante di nuova generazione per calcestruzzi da pavimentazione, studiato per migliorare la reologia delle miscele. Consigliato per climi estivi. Esente da cloruri, conforme alle norme UNI EN 934-2 UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C 494-92 tipo E-F.**

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI EN ISO 9001. Inoltre il Sistema di Gestione Ambientale è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001 ed il Sistema di Gestione Sicurezza è certificato secondo la norma OHSAS 18001. Sostenibilità ambientale: Socio Green Building Council dal 2009.

#### **BASF Construction Chemicals Italia Spa**

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 429200 F +39 0422 421802

<http://www.master-builders-solutions.basf.it> e-mail: [infomac@basf.com](mailto:infomac@basf.com)



Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Gennaio 2019

**MASTER®**  
**» BUILDERS**  
SOLUTIONS