

MasterSeal® 277

Однокомпонентная полиуретановая пена для низких температур

ОПИСАНИЕ

MasterSeal 277 – это однокомпонентная профессиональная полиуретановая пена, дающая на выходе намного больший объем. Она наносится с помощью специального пистолета-аппликатора.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Крепление и теплоизоляция дверных и оконных коробок.
- Заполнение и герметизация щелей, соединений и полостей.
- Заполнение мест проходки в стенах.
- Теплоизоляция электрических розеток и водопроводных труб.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Может применяться в условиях мороза.
- Отличная адгезия и заполняющая способность и отличные термо- и звукоизоляционные качества. Экономный расход благодаря точному нанесению.
- С выходом продукта до 65 литров.
- Соответствует показателю пожарной опасности В3 в соответствии со стандартом DIN 4102-1.
- Стойкая к появлению плесени, водонепроницаемая, пригодная к покраске.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ

Нанесение

Температура нанесения варьируется между -12 °C and +30 °C. Хорошо встряхните перед использованием. Накрутите баллон на пистолет-аппликатор. Скорость нанесения пены может регулироваться курком и контролируется регулировочным винтом на обратной стороне пистолета. Во время нанесения баллон обязательно должен находиться в перевернутом положении. Свежая пена может быть очищена с использованием пенного очистителя **MasterSeal 477**. Затвердевшая пена с трудом очищается механическим способом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ

MasterSeal 277	Полиуретан Преполлимер
Система отверждения	Отверждение за счет химической реакции с влагой воздуха
Удельная плотность (ASTM D1622)	19 ± 3 кг/м ³
Время отверждения до отставания от поверхности (ширина 1 см) (ASTM C1620)	6 ± 2 мин
Время на резку (ширина 1 см) (ASTM C1620)	20–45 мин
Время отверждения	24 часа
Цвет пены	Светло-желтый
Выход (ASTM C1536)	60–65 л
Класс пожароопасности затвердевшей пены (DIN 4102-1)	В3
Объем расширения	До 30%
Термопроводимость (DIN 52612)	0,036 Вт/кв.м (при 20 °C)
Прочность на сжатие (DIN 53421)	0,03 МПа
Абсорбция воды (DIN 53428)	максимально 1 % объема
Температура баллона	мин. +5 °C, макс. +30 °C
Термостойкость	от -40 °C до +80 °C
Температура нанесения	от -12 °C до +30 °C

УПАКОВКА

MasterSeal 277 поставляется в коробках, содержащих 12 баллонов по 850 мл (1000 г)

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности составляет 15 месяцев при условии хранения в не вскрытой оригинальной упаковке в сухом месте при комнатной температуре.



We create chemistry

MasterSeal® 277

Однокомпонентная полиуретановая пена для низких температур

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В процессе нанесения следует использовать рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маски, соответствующие правилам охраны труда и здоровья работающих. Учитывая раздражающее действие незатвердевшего материала, следует избегать попадания на кожу и в глаза во время хранения и нанесения. В случае такого попадания следует обильно промыть место попадания водой с мылом. В случае проглатывания следует немедленно проконсультироваться с врачом. В местах нанесения не должны находиться продукты питания и напитки. Хранить в недоступном для детей месте. Подробная информация представлена в Паспорте безопасности материала.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Техническая информация, представленная в этой публикации, базируется на новейшей научной и практической информации, имеющейся у нас на текущий момент. **ТОО «БАСФ Центральная Азия»** ответственна исключительно за качество продукта **ТОО «БАСФ Центральная Азия»** не ответственна за результаты, которые могут возникнуть благодаря использованию продукта иному чем предписанный и/или по инструкциям, касающимся места и метода использования. Эта техническая форма актуальна до момента, когда будет введена в действие новая версия, аннулирующая предыдущие.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю.

ТОО «БАСФ Центральная Азия»

Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 211 А

Тел: +7 727 222 12 83 факс: +7 727 2333282

www.basf-cc.kz

® = Зарегистрированная торговая марка BASF-Group во многих странах мира

MasterSeal 277 Лист технических данных – Дата выпуска: июнь 2017