

MasterGlenium 592

Nov. 2016

Flyttillsatsmedel

PRODUKTBESKRIVNING

MasterGlenium 592 är ett flyttillsatsmedel baserad på modifierade polymerer av karboxylateter.

MasterGlenium 592 är doseringseffektivt flyttillsatsmedel som bibehåller konsistensen hos betongen under normal tid. MasterGlenium 592 går att använda till alla typer av ballast..

ANVÄNDINGSOMRÅDE

MasterGlenium 592 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt till den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium 592 till torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium 592 tillsammans med luftporbildaren Master Air. MasterGlenium 592 är möjlig att kombinera med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.

FÖRDELAR

- Mycket doseringseffektivt
- Mindre vibreringsbehov utmärkt till SKB
- Ökad robusthet
- Fungerar mycket bra till helkrossad ballast

LAGRING

Vid normala temperaturer mellan +5 och 25 °C och frostfri förvaring i väl slutna original-förpackningar är hållbarheten 12 månader. Produkten skall omröras vid lagring i tank. Om produkten frusit, tina upp vid 20 °C, under omrörning.

MATERIALÅTGANG

Doseringen av MasterGlenium 592 ligger mellan 0,2 och 2,0 % av cementvikten. Aktuell dosering skall alltid kontrolleras med förundersökning.

FÖRPACKNING

MasterGlenium 592 levereras på fat om 210 liter, palltank om 1000 liter eller i bulk.

HANTERING

MasterGlenium 592 är inte hälsofarligt och klassas inte som farligt gods. I övrigt se separat säkerhetsdatablad.



2719-CPR-03705 EN
EN 934-2 T3.1-T3.2
2011

Anmält organ: Vattenfall Services Nordic AB

Tekniska data

Form:	Vätska
Färg:	Ljust gul
Viskositet	Flytande
Densitet:	1,05 ± 0,02 kg/liter
pH-värde:	6,5 ± 1,5
Kloridhalt:	< 0,01 %
Torrhalt:	23 % ± 1 %
Ekv. Na ₂ O	<2,0 %
Frys punkt	0 °C
Lagringstid	12 månader



We create chemistry

MasterGlenium 592

Nov. 2016

Flyttillsatsmedel

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.



We create chemistry

MasterGlenium 592

Nov. 2016

Flyttillsatsmedel