

MasterGlenium SKY 812

Sept. 2015

Stort sortiment av vattenreducerande tillsatsmedel för betong – EN 934-2: T3.1 och T3.2

BESKRIVNING

MasterGlenium SKY 812 är en superplasticerare som är baserad på modifierade polymerer av karboxylateter. MasterGlenium SKY 812 är lämplig för användning vid tillverkning av självkompakterande betong (SCC) eller där det ställs höga krav på flytbarhet och kohesion i kombination med en hög halt av finkornigt material och lågt V/C-tal. MasterGlenium SKY 812 kan även användas som ett mycket effektivt vattenreducerande medel. MasterGlenium SKY 812 minskar betongens viskositet, har en positiv effekt på pumpbarheten och gör betongen lättare att arbeta med.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE MasterGlenium SKY 812 tillsätts samtidigt med blandvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium SKY 812 till torra tillsatsmaterial eller cement. Vi rekommenderar MasterGlenium SKY 812 med Master Air för tillverkning av tösalt- och frostresistent betong. MasterGlenium SKY 812 är lämplig att kombinera med alla typer av superplasticerare som är baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av superplasticerare kan leda till direkta konsistenstapp.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Optimerad arbetsbarhet
- Ökad robusthet och förbättrad konsistens när det gäller betongens kvalitet samt låg klubbighet.
- Förbättrad ytfinish med reducerade defekter
- Förbättrad reologi och robusthet
- Utmärkt pumpbarhet, viskositetssänkande
- Mindre arbetskrävande vid placering och kompaktering

FÖRVARINGSFÖRHÅLLANDEN

Förvara i tillslutna originalbehållare och vid temperaturer mellan 5 och 25 °C. Förvara under skydd, ej i direkt solljus och skydda från extrema temperaturer. Om dessa rekommenderade förvaringsförhållanden inte följs, kan detta leda till för tidig försämring av produkten eller förpackningen.

DOSERING

Den normalt rekommenderade doseringsgraden av MasterGlenium SKY 812 är ungefär:

Cement viktprocent – 0,2 till 2,0.


Provblandningar bör ske för att garantera optimal dosering och effekt.

FÖRPACKNING

MasterGlenium SKY 812 finns i bulkförpackningar, 1000 liter IBC-behållare, 210 liter fat och 25 liter behållare.

HANTERING OCH TRANSPORT

MasterGlenium SKY 812 är inte farlig och klassificeras inte som farligt gods. Se separat säkerhetsdatablad för mer information.




Anmält organ: Vattenfall Services Nordic AB

Tekniska data	
Utseende	Gul vätska
Specifik vikt @ 20 °C	1,06 ± 0,02 kg/liter
Alkalihalt	<1,0 %
Kloridhalt	<0,01 %
Torrhalt	23,5 % ± 1,0 %
pH-värde:	6,5+1,5
Frys punkt	0 °C
Lagringstid:	12 månader

MasterGlenium SKY 812

Stort sortiment av vattenreducerande tillsatsmedel för betong
– EN 934-2: T3.1 och T3.2


03705
BASF AB Metallvägen 42, SE-195 72 Rosersberg Sweden
DoP Nr: SE81215/07 EN 934-2:2009+A1:2012 High Range Water Reducing/ Super Plasticizing Admixtures for Concrete EN 934-2: T3.1/3.2 Chloride ion content: <0,01% Alkali content: <2,0% Corrosion behaviour: Contains components only from EN 934-1: 2008, Annex A.1. Compressive strength: passed Water reduction: passed Air content in fresh concrete: passed Consistency: passed Dangerous substances: None

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se

Note: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.