

MasterFinish RL 310

Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení na pohľadové plochy. Na konštrukcie v styku s pitnou vodou.

POUŽITIE

- Debnenia na stavby mostov, tunelov, vodojemov, čistíčov, univerzálne na konštrukcie s požiadavkami na pohľadový betón.
- Vhodný na nasiakavé a nenasiakavé debnenia, na matricové plochy.
- Na nepretepľované a pretepľované betóny (do +80 °C).

PÔSOBENIE

- MasterFinish RL 310 vytvára fyzikálne a chemicky oddeľujúcu vrstvu medzi betónom a dednením, ktorá je stála aj pri vyšších teplotách.
- Uľahčuje oddebňovanie a umožňuje výrobu betónu s čistým a jednoliatym povrchom.
- MasterFinish RL 310 pôsobí proti korózii kovového debnenia a konzervačne na drevené debnenie.
- Pri odbornom nanesení neznižuje prídržnosť pre následné omietky, nátery, vrstvy atď.
- Polystyrénové materiály nie sú týmto produktom ohrozené.

SPOTREBA

Podľa druhu debnenia:

1 l na 55 – 85 m² alebo 12 – 18 ml na 1 m²

SPRACOVANIE

- MasterFinish RL 310 sa dodáva pripravený na použitie.
- Nanáša sa rovnomerne náterom alebo nástrekom vysokotlakovým striekacím prístrojom s tryskou 650050

alebo stacionárnym striekacím zariadením na vopred očistené a suché debnenie.

- Prebytočnú vrstvu je treba stiahnuť handrou alebo gumenou stierkou.

• BALENIE

- Kanister 20 l
- Sud 200 l alebo 210 l podľa stavu na sklade
- Kontajner 1000 l

SKLADOVANIE

- Chráňte pred znečistením a mrazom.
- Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba +20 °C) zaručuje výrobca trvanlivosť min. 18 mesiacov
- Zabráňte kontaktu s reakčnými kovmi (napr. zinok, hliník).
- Je treba dodržiavať predpisy pre zariadenia, kde sa skladujú, plnia alebo prekladajú látky, ktoré môžu ohroziť kvalitu vodných zdrojov.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odborný-technický poradca BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterFinish RL 310

Fyzikálne a chemicky pôsobiaci prostriedok na rôzne typy debnení na pohľadové plochy. Na konštrukcie v styku s pitnou vodou.

| TECHNICKÉ ÚDAJE | |
|------------------------------|---|
| Vzhľad | Žltá kvapalina |
| Objemová hmotnosť pri +20 °C | 0,86 g/cm ³ |
| Teplota spracovania | od 0 °C |
| Zloženie | minerálny olej s antikoróznym a konzervačným prostriedkom |

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dób ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk.

Vydané: Júl 2016

Novým vydaním stráca staré platnosť.