

MasterRheobuild 1026

Superplastifikačná prísada pre transportbetóny, prefa výrobu, prevzdušené betóny a injektáže mikrocementami MasterRoc. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

POUŽITIE

Superplastifikačná prísada na výrobu tekutej betónovej zmesi všeobecne, špeciálne na výrobu prevzdušených transportbetónov.

MasterRheobuild 1026 je možné kombinovať s prevzdušňovacími prísadami MasterAir, pričom vykazuje veľmi dobrú schopnosť udržať štruktúru mikropórov, vytvorenú prevzdušňovacou prísadou.

Superplastifikačná prísada na injektovanie extra jemným portlandským cementom MasterRoc ako náhrada prísady MasterRheobuild 2000PF.

PÔSOBENIE

MasterRheobuild 1026 spôsobuje jemnejší rozptyl cementových častíc, čím vznikne homogénny cementový film s nižšou hustotou, ktorý znižuje trecie sily v betóne.

MasterRheobuild 1026 zabezpečuje dostatočne dlhú dobu spracovateľnosti aj pri veľmi nízkych hodnotách vodného súčiniteľa a vedie k dosiahnutiu vyšších počiatkových a konečných pevností betónu.

SPRACOVANIE

V betonárni je možné pridať prísadu spoločne s poslednou tretinou zámesovej vody, vhodnejšie je do hotovej betónovej zmesi. Ideálne je zamiešať plastifikačnú prísadu na stavenisku bezprostredne pred vyprázdnením automixu.

V každom prípade je nutné dodržať minimálnu dobu miešania (v betonárni: 30 – 60 s podľa intenzity miešania, v autodomiešavači 5 – 8 min podľa množstva betónu).

Pri súčasnom použití prísady od iného výrobcu je nutné odskúšať vzájomnú znášanlivosť.

DÁVKOVANIE

Účinné dávkovanie všeobecne je medzi 0,1 – 3,5 % hmotnosti cementu.

Konkrétne dávkovanie závisí od množstva faktorov, napr. požadovanej spracovateľnosti, druhu cementu, technológie výroby atď.

Pred použitím je nutné vykonať počiatkovú skúšku typu podľa STN EN 206-1.

Pri použití s mikrocementami MasterRoc je odporúčané dávkovanie 1,5 – 3 % hmotnosti spojiva pri vodnom súčiniteli 0,5 – 1,0.

SKLADOVANIE

- Chrániť pred mrazom a znečistením!
- Pri obvyklom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) zaručuje výrobca minimálnu trvanlivosť 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Prípravok nemá charakter nebezpečnej látky v zmysle zákona o chemických látkach a chemických prípravkoch v platnom znení.

Pri odbornom používaní nemá prísada žiadny nepriaznivý vplyv na zdravie. Pri manipulácii s chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia. Je potrebné zabrániť úniku látky do kanalizácie, povrchových a spodných vôd.

Pokyny pre prvú pomoc, bezpečnostné pokyny a pokyny pre odstraňovanie látky a obalov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

BALENIE

- Kanister 20 kg
- Sud 200 kg
- Kontajner 1 000 kg

TECHNICKÁ PODPORA

Príslušný odbornotechnický poradca BASF Slovensko spol. s r.o. je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

MasterRheobuild 1026

Superplastifikačná prísada pre transportbetóny, prefa výrobu, prevzdušnené betóny a injektáže mikrocementami MasterRoc. Prísada zodpovedá norme STN EN 934-2.

TECHNICKÉ ÚDAJE	
Vzhľad	tmavohnedá kvapalina
Objemová hmotnosť pri +20 °C	1,17 g/cm ³
Obsah chloridov	≤ 0,1 %neobsahuje
Obsah alkálií (Na ₂ O ekv.)	≤ 5,6 %

BASF Slovensko spol. s r.o.
Divízia Stavebné hmoty
T: +421 41 76 314 83, T: +421 918 888 918
F: +421 41 76 314 84
E-mail: info.sk@basf.com
www.master-builders-solutions.sk
www.basf-sh.sk

Zákaznícky servis:
T: +421 41 72 345 91
F: +421 41 76 314 84
E-mail: objednavky.sk@basf.com

Technicko-poradenský servis:
T: +421 905 550 190

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odborno-technických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dób ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk.

Vydané: December 2015

Novým vydaním stráca staré platnosť.