

# MasterCast 30

Tidigare: Lascoat solution (Flytande)

Sept. 2015

## Ytförstärkare och dammbindare

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

MasterCast 30 används till ytförstärkning, dammbindning och tätning av betongytor t.ex. golv, väggar och tak.

### EGENSKAPER

MasterCast 30 tränger in i betongytans kapillärer och reagerar med ohydratiserad kalk, så att man får en härdning av dessa material. Detta gör ytan hård, slitstark och motståndskraftig mot mekaniskt slitage samt mot aggressiva vätskor.

### BRUKSANVISNING

Betongen ska vara minst 14 dagar gammal (efter härdning i normal rumstemperatur) och den får inte avsyras före behandling med MasterCast 30. Ytan ska vara ren och fri från fett och olja.

MasterCast 30 levereras som färdig blandning och skall inte spädas. Borsta eller spruta på lösningen rikligt på ytan.

För att uppnå maximal effekt ska betongen behandlas tre gånger med upp till 6 timmars mellanrum mellan behandlingarna utan att ytan torkar ut. Senast 4 timmar efter sista behandlingen innan ytan hunnit torka sköljs betongen med vatten och överskottet skrapas av med en gummiskrapa. Två behandlingar kan i vissa fall ge ett tillfredsställande resultat.

För att kontrollera att behandlingen är tillräcklig kan man droppa en 5 % saltsyralösning på betongytan. En obehandlad yta brusar medan en riktigt behandlad yta inte reagerar.

Till två behandlingar går det åt ca 400 gr/m<sup>2</sup> och till tre behandlingar ca 600 gr/m<sup>2</sup> färdig vätska.

### MILJÖ

MasterCast 30 i färdig lösning är hudirriterande. Använd arbetskläder och gummihandskar. Vid risk för ögonstänk bör skyddsglasögon användas. Se i övrigt vårt säkerhetsdatablad. Medlet får inte släppas ut i grundvatten eller vattendrag.

### FÖRVARING

MasterCast 30 ska förvaras svalt i väl slutna originalförpackningar. Hållbarheten är minst sex månader.

### LEVERANSFORM

MasterCast 30 levereras normalt i 25 kg dunk.

#### Tekniska data

Aktiv komponent:	Fluorsilikat
PH:	Ca 2 i färdig lösning
Målningskod:	00-4
Torrhalt:	<10 %
Utseende:	Färglös vätska

### BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

[www.master-builders-solutions.basf.se](http://www.master-builders-solutions.basf.se)

Note: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF A/S för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF A/S direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen