

MasterEmaco N 015

Jan. 2018

Polymerförstärkt spackel för förbättring av betongytans utseende med en bearbetningstid på ca 15 min.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MasterEmaco N 015 är lämplig för lagningar av pre-fabricerade produkter, som filtningsbruk och utjämningspackel för porer, håligheter, sprickor och för lagning av partiella defekter. MasterEmaco N 015 är lämpligt för spackelarbeten på stora ytor och det kan även användas vid lagningsarbeten på murverk och putsunderlag med undantag av gipsputs. På grund av den korta härdningstiden kan MasterEmaco N 015 särskilt rekommenderas vid tidskänsliga appliceringar och kyligare väderlek.

FUNKTION

MasterEmaco N 015 är ett enkomponents, polymerförstärkt, kloridfritt finspackel baserat på Portlandcement. Den smidiga spackelmassan är lätt att applicera och att jämna ut helt. Spacklet är klart för användning och kan utan problem bearbetas på lodräta ytor såväl som ytor över huvudhöjd.

BEARBETNING

Förberedelse av underlaget:

Underlaget måste vara fritt från föroreningar (oljor, vaxer, fetter, färgrester) innan spackelmassan påförs. Lösa beståndsdelar, cementslammor och lösa eller spröda avsnitt ska avlägsnas tills underlaget är bärkraftigt. Underlaget ska alltid förvattnas tills det är mättat. Före lagningen får underlagets yta endast vara lätt fuktad. Fristående vatten ska avlägsnas. Om underlaget förbehandlas såsom tidigare beskrivits behövs inget ytterligare vidhäftningsskikt. I enstaka fall rekommenderar vi att en slamma av själva spackelmassan används.

Blandning/bearbetning:

MasterEmaco N 015 kan beroende på erforderad mängd blandas med hjälp av en bormaskin och omrörare eller

för hand. Spackelmassan blandas med blandvattnet tills man får en smidig, väl bearbetad massa utan klumpar. Spacklet får varken spädas med vatten eller blandas med färskt bruk efter att härdningen börjat. En efterföljande bearbetning av de spacklade ytorna med pensel, borste eller svamp tillsammans med mycket vatten kan leda till missfärgning genom genomslag och/eller ansamling av bindemedel och ska därför undvikas.

Efterbehandling:

Färskt, bearbetat spackel måste skyddas mot direkt solljus, bevattning och korsdrag. Som skydd mot uttorkning ska friliggande ytor täckas under de första dagarna eller hållas fuktiga.

FÖRVARING

Vid torr förvaring i försluten originalförpackning håller produkten i minst 6 månader. Lagstiftningen beträffande lagring, fyllning och omlastning av vattenförorenande ämnen måste iakttas.

ARBETSSKYDD/MILJÖ

MasterEmaco N 015 är på grund av sin alkaliska reaktion med blandvattnet ett miljöfarligt ämne enligt direktivet 88/379 EEG. Märkning: Xi, irriterande. De vanliga åtgärderna vid bearbetning av hydrauliska bindemedel ska beaktas. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Skölj förorenad hud med vatten och avlägsna förorenade kläder vid behov. GISCODE ZP 1, låg kromathalt enligt TRGS 613, beakta säkerhetsdatabladet.

LEVERANS

Säck à 25 kg; 40 säck à 25 kg invirad med PE-film på EUR-pall

MasterEmaco N 015

Jan. 2018

Polymerförstärkt spackel för utseendemässig bearbetning av betongytor med en bearbetningstid på ca 15 min.

Produktinformation	
Råvarubas	polymerförstärkt cementblandning
Färg och leveransform	grått pulver
Kornstorlek	0 – 0,2 mm
maximal skiktjocklek	2 mm
Bearbetningstemperatur och temperatur på byggplats	≥ + 5°C, börja vidta åtgärder för vinterbygge (DIN 1045) vid temperaturer som är lägre än + 5°C
Förbrukning (torrsubstans)	ca 1,3 kg per m ² och mm skiktjocklek
Blandvatten	6,0 liter / 25 kg-säck
Konsistens	stelt till plastiskt
Bearbetningstid (20°C)	ca 15 minuter

Datum: 2018-01-30

CE-MÄRKNING

	
0767	
BASF Construction Solutions GmbH Dr.-Albert-Frank-Str. 32 D-83308 Trostberg	
14 DE0239/03	
MasterEmaco N 015 (DE0239/03) EN 998-1:2016	
General purpose rendering mortar EN 998-1 GP CS IV	
Reaction to fire	Class E
Water absorption	W0
Water vapour permeability μ	≤ 25
Adhesion	≥ 1,0 N/mm ² FP:B
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$ (Table value to EN 1745:2012)	≤ 0,61 W/(m·K) for P= 50 % ≤ 0,66 W/(m·K) for P= 90 %

KONTAKT

Tveka inte att kontakta din lokala försäljare eller ta direkt kontakt med oss om du behöver ytterligare information:

BASF AB
Metallvägen 42
SE-195 72 Rosersberg
Växel +46 (0) 31 63 98 00
Kundservice +46 (0)8 732 29 41
Fax +46 87560167
www.master-builders-solutions.basf.se

Förbehåll för ändringar och tryckfel.

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.