

MasterFinish MPT 299

Tidigare: RHEOFINISH 299C

Mars. 2018

Skydd för blandare och maskiner.

PRODUKTBESKRIVNING

- Skydd av blandnings- och transportmaskiner (betongbilar, betongbaskrar, blandare m.m.)
- Skydd för asfaltsindustrin (asfaltläggare, fordon m.m.)

EGENSKAPER

- Utan flyktiga organiska föreningar (Volatile organic compound = VOC)
- Kan användas universellt
- Kan appliceras med spruta och pensel
- Ingen väntetid (torktid) efter påföringen
- Produkten motverkar korrosion eftersom den innehåller inhibitorer för korrosionsskydd.

BRUKSANVISNING

- Är klar för användning och påförs jämnt, tunt och oförtunnat med hjälp av sprutverktyg.
- Kan användas direkt efter våtrengöring.

MILJÖ

Låt ej MasterFinish MPT 299 tränga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppsnät, inte ens i små mängder.

HANTERING

Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Undvik kontakt med ögon och hud. De vanliga försiktighetsåtgärderna för kontakt med kemikalier ska beaktas.

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se

NOTE:

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen

PRODUKTBESKRIVNING

- Förhindrar vidhäftning av betong och bruk.
- Infiltreras och löses i redan härdad betong och bruk vid konstant användning.

FÖRVARING

MasterFinish MPT 299 skall lagras i slutna originalemballage. Fat som utomhuslagras skall ligga ner eller täckas för att undvika vatteninträngning vid locken.

LEVERANSFORM

MasterFinish MPT 299 levereras i:
20 lit dunk, 210 lit fat eller i tank.

Tekniska data

MasterFinish MPT 299:	
Kemisk bas	Modifierad mineralolja
Jämnhet	Homogen, klar vätska
Färg	Gulaktig
Relativ densitet	0,85 ± 0,02 kg / dm ³
Flampunkt	> 130 °C
Vattenföroreningsklass	WGK 1: Svagt vattenförorenande
Förbrukning	1 liter räcker för ca 30 – 40 m ²
Appliceringstemperatur	från +5 °C
Viskositet vid 20 °C (Brookfield)	< 200 mPa s
Hållbarhet	12 månader
Förvaring	Originalförpackning vid +5 °C till +30 °C. Skydda produkten mot direkt solljus och frost.
Farligt gods enligt ADR / SDR	Ej farligt gods enligt gällande transportföreskrifter