

MasterFinish SRT 488 (Red, White, Yellow)

April 2017

Lösningsmedelsfri vattenlöslig friläggingsvätska/ytretarder.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MasterFinish SRT 488 används till framställning av frilagda betongytor t.ex. fasader, murar, trädgårdsplattor, kantstöd etc. MasterFinish SRT 488 används även till friläggning av markbetong, vägbetong med mera.

EGENSKAPER

MasterFinish SRT 488 förhindrar betong att härda i ytan till önskat djup. Retarderstyrka, cement, vct, temperatur med mera har inverkan på resultat och friläggingsdjup. Förbrukningen är ca 150 gr/m².

BRUKSANVISNING

MasterFinish SRT 488 skall omröras före användning. Verktyg görs rena med vatten. Formar görs lätt rena direkt efter avformning med en styv borste och en skrapa. *Avspolning av betongytan skall alltid göras direkt efter avformning.*

Negativ friläggning (mot formbotten):

MasterFinish SRT 488 påförs med pensel eller roller. Man kan gjuta direkt efter påföring, men får MasterFinish SRT 488 torra ökar säkerheten. Undvik dropp av vatten och cementslam i formen före gjutning. Avformning bör ske dagen efter.

Positivfriläggning (ovansidan betongen):

Späd MasterFinish SRT 488 med 50 % vatten till sprutbar konsistens.

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

Rör om väl. Spruta på blandningen (rikligt) på betongytan direkt efter glättning.

Täck hela ytan väl med plast. Avformning bör göras dagen efter.

Efter avspolning kan frilagda ytor avsyras med LASCO-VET.

LEVERANSFORM

MasterFinish SRT 488 levereras normalt i 25 kg spann.

MasterFinish SRT 488 levereras i 3 olika styrkor:

D8, gul - till 4/8 mm ballast - djup ca 2 - 3 mm.

D16, vit - till 8/16 mm ballast - djup ca 3 - 4 mm.

D32, röd - till 16/32 mm ballast - djup ca 4 - 5 mm

FÖRVARING

MasterFinish SRT 488 skall förvaras frostfritt men svalt. I oöppnade originalemballage är hållbarheten minst 6 månader.

MILJÖ

MasterFinish SRT 488 har inga kända hälsorisker och innehåller inga lösningsmedel. Se i övrigt vårt säkerhetsdatablad.

Tekniska data

Aktiv komponent:	Sackarin.
Densitet:	Ca 1,3 kg/liter
pH-värde:	Ca 8.
Utseende:	Färgad, trögflytande, nästan luktfri vätska.
Frys punkt:	Ca 0 °C.