

MasterGlenium ACE 32

Tidigare: GLENIUM ACE 32

Sept. 2015

Högpresterande superplasticerare

PRODUKTBESKRIVNING

MasterGlenium ACE 32 är en superplasticerare baserad på en ny generation modifierade polymerer. Produkten ger en förbättrad betong med högsta krav på livslängd och kvalitet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- MasterGlenium ACE 32 är speciellt designad för användning i högkvalitetsbetong till betongelement och förspänd betong samt i fabriksbetong när man har krav på snabbt tillstyvnande och snabb hållfasthetstillväxt.
- Betongelement med högsta krav på tidig styrka och tryckhållfasthet.
- Betong med krav på snabb avformning.
- Betongblandningar med låga vattencementtal.
- Självkompakterande betong (SKB).

EGENSKAPER

- Extremt goda vattenreducerande egenskaper.
- Utmärkta plasticerande egenskaper.
- Utmärkt arbetbarhet.
- Förbättrad dispergeringseffekt.
- Minskat värmehärdningsbehov.
- Ekonomisk, genom möjlighet till kortare produktionstider.

Förpackning


MasterGlenium ACE 32 levereras på fat om 210 liter, palltank om 1000 liter eller i bulk. Om produkten frusit, tina upp vid +20 °C under omrörning. Produkten bör användas inom ett år.

FÖRDELAR

- Kortare gjutningstid.
- Snabb hållfasthetsutveckling och därmed snabbare avformning.
- Energibesparande genom minskat behov av anghärdning.
- Små eller inga blödningstendenser.
- Nästan ingen tendens till separation.
- Kortare eller ingen vibrering.

LAGRING

Vid normal temperatur (mellan +5 °C och +25 °C) och frostfri förvaring i väl slutna originalemballage är hållbarheten upp till 12 månader. Skall omröras vid lagring i tank.



Anmält organ: Vattenfall Services Nordic AB

Tekniska data

Form	Vätska
Färg	Ljusgul
Viskositet	Flytande
Frys punkt	0 °C
Densitet	1,042 ± 0,02 kg/liter
pH-värde:	5-8
Torrhalt	20 % ± 1 %
Kloridhalt	<0,01 %
Ekv. Na ₂ O	<2,0 %
Lagringstid	12 månader

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se



03705

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72
Roserberg Sweden

DoP Nr: SE3215/11
EN 934-2:2009+A1:2012

High Range Water Reducing/
Super Plasticizing Admixtures for Concrete

EN 934-2: T3.1/3.2

Chloride ion content: <0,01%

Alkali content: <2,0%

Corrosion behaviour: Contains
components only from EN 934-1:
2008, Annex A.1.

Compressive strength: passed
Water reduction: passed
Air content in fresh concrete: passed
Consistency: passed

Dangerous substances: None

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.

MASTER[®]
»BUILDERS
SOLUTIONS