

MasterGlenium SKY 637

Tidigare: GLENIUM SKY 637

Sept. 2015

Flyttillsatsmedel

PRODUKTBESKRIVNING

MasterGlenium SKY 637 är ett flyttillsatsmedel baserad på modifierade polymerer av karboxylateter.

MasterGlenium SKY 637 är speciellt framtagen för att användas vid tillverkning av betong med helkrossad ballast. MasterGlenium SKY 637 bibehåller vidare konsistensen under längre tid jämfört med normala flyttillsatsmedel vilket gör det möjligt att transportera under längre tid.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

MasterGlenium SKY 637 tillsätts samtidigt med blandningsvattnet eller direkt i den färska betongen. Tillsätt aldrig MasterGlenium SKY 637 till torr ballast eller cement. För tillverkning av saltfrostbeständig betong rekommenderar vi MasterGlenium SKY 637 tillsammans med luftporbildaren Micro Air. MasterGlenium SKY 637 är möjlig att kombinera med alla typer av flyttillsatsmedel baserade på karboxylateter. Kombination av andra typer av flyttillsatsmedel kan dock orsaka omedelbar konsistensförlust.

FÖRDELAR

- Något längre öppethållandetid kombinerat med kort bindetid.
- Förbättrad reologi ihop med konstmaterial
- Mindre vibreringsbehov

LAGRING

Vid normala temperaturer mellan +5 och 25 °C och frostfri förvaring i väl slutna originalförpackningar är hållbarheten 12 månader. Produkten skall omröras vid lagring i tank. Om produkten frusit, tina upp vid 20 °C, under omrörning.

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se

MATERIALÅTGÅNG

Doseringen av MasterGlenium SKY 637 ligger mellan 0,2 och 2,0 % av cementvikten. Aktuell dosering skall alltid kontrolleras med förundersökning.

FÖRPACKNING

MasterGlenium SKY 637 levereras på fat om 210 liter, palltank om 1000 liter eller i bulk.

HANTERING

MasterGlenium SKY 637 är inte hälsofarligt och klassas inte som farligt gods. I övrigt se separat säkerhetsdatablad.



2719-CPR-03705
EN 934-2 T3.1-T3.2
2011

Anmält organ: Vattenfall Services Nordic AB

Tekniska data


Form:	Vätska
Färg	Gul
Viskositet	Flytande
Densitet	1,03 ± 0,02 kg/liter
Torrhalt	20 % ± 1 %
pH	6,5 ± 1,5
Kloridhalt	<0,01 %
Ekv Na ₂ O	<2,0 %
Frys punkt	0 °C
Lagringstid	12 månader

MasterGlenium SKY 637

Tidigare: GLENIUM SKY 637

Sept. 2015

Flyttillsatsmedel


03705
BASF AB Metallvägen 42, SE-195 72 Roserberg Sweden
DoP Nr: SE63715/06 EN 934-2:2009+A1:2012
High Range Water Reducing/ Super Plasticizing Admixtures for Concrete
EN 934-2: T3.1/3.2
Chloride ion content: <0,01% Alkali content: <2,0%
Corrosion behaviour: Contains components only from EN 934-1: 2008, Annex A.1.
Compressive strength: passed Water reduction: passed Air content in fresh concrete: passed Consistency: passed
Dangerous substances: None

Note: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.