

MasterMatrix UW 400

Tidigare: Rheoma UW 400

Sept. 2015

Tillsatsmedel för undervattensgjutning.

PRODUKTBESKRIVNING

MasterMatrix UW 400 är ett tillsatsmedel i pulverform, speciellt framtaget för undervattensgjutning. MasterMatrix UW 400 ökar betongens sammanhållningsförmåga och motverkar urtvättning av betongens cement.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

MasterMatrix UW 400 rekommenderas att användas i all typ av betong, bruk etc. som skall användas under vatten.

FÖRDELAR

MasterMatrix UW 400 behåller betongens arbetbarhet, goda sammanhållning och homogenitet vid undervattensgjutning även vid stark genomströmning av vatten utan att cement behöver överdoseras.

DOSERING

Doseringen är 0,7kg - 2kg/100 kg cement. Rekommenderad dosering är 1,5 kg/100 kg cement. Doseringsstorlek är beroende av arbetets art, höjd, lutning och styrkan i vattenströmningen.

FÖRPACKNING OCH LAGRING

MasterMatrix UW 400 levereras i 10 kg säckar. MasterMatrix UW 400 lagras i slutna säckar i torra förhållanden.



0965-CPD-AH007
SS-EN 934-2 T.4
2003

Tekniska data

Färg & Form	gulbrun pulver
Kloridhalt	< 0,15
Torrhalt	c:a 95,6 %
Lagringstid	max 18 månader

BASF AB

Metallvägen 42, SE-195 72

Rosersberg Sweden

Tel: +46-8-756 01 65, Fax: +46-8-756 01 67

www.master-builders-solutions.basf.se

NOTE:

Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

Obs: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.