

MasterRoc® RBA 387

Version 4.0

Mycket reaktivt, tixotrop injekteringsskum med polyureasilikat för installation av bergbultar

PRODUKTBESKRIVNING

MasterRoc RBA 387 är ett snabbreagerande, tvåkomponents, lösningsmedelsfritt, injekteringsskum med polyureasilikat som tjocknar direkt och är specifikt avsett för bergbultning. På grund av dess tixotropa beteende är appliceringar i vertikala borrhål möjliga utan ytterligare tätning.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

- Bergbultning med harts-i-bult i alla vinklar
- Bergbultning med bult-i-harts i alla vinklar

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- Säker och precis injektering på grund av dess tixotropa egenskaper
- Flexibilitet vid påföring på grund av **dess** unika tixotropa egenskaper
- Ökad pålitlighet på grund av dess kompletta fogning
- Blandar sig lätt till och med i låga temperaturer, > 5 °C
- Hög strukturell styrka kombinerat med flexibilitet
- Injekterat material uppvisar god vidhäftning till fuktiga underlag och underlag med låg friktion
- Varken ökar sin volym i vatten eller absorberar vatten
- Säkert att arbeta med för människor under bultningen på grund av dess snabba härdning och styrkeutveckling

FÖRPACKNING

MasterRoc RBA 387 säljs i:

- 25 l-burkar, 200 l-fat och 1000 l-IBC-behållare
- Specialförpackning på begäran.

TEKNISKA DATA			
	Färg	Viskositet mpa·s	Densitet kg/dm ³
DEL A	färglöst	490	1,38
DEL B	mörkbrunt	150	1,18

Viskositeten har testats vid 23 °C, densiteten har testats vid 20 °C

Egenskaper vid reaktion

Provtemperatur	10 °C
Tixotrop tid	Direkt
Bindningstid	30s ± 5s
Skumtal	1
Tryckhållfasthet	> 35 MPa
Dragprov Enligt DIN 21521	> 320 kN (600 mm)

APPLICERING

Del A och B levereras klara för användning. De injekteras i förhållandet 1:1 av volymen med en tvåkomponent-injekteringspump som är utrustad med ett munstycke för en statisk inline-blandare såsom visas i följande bild.



Exempel på en tvåkomponent-injekteringspump

Observera: Härdningstiden beror på produktens och markens temperatur. Förvara båda komponenterna vid en temperatur på minst +5 °C före påföringen.

För att uppnå ett gynnsamt blandningsresultat under injekteringen rekommenderas starkt en statisk inline-blandare i kombination med blandarhuvudet. Den statiska blandaren ska bestå av minst 16 tvärblandande delar.

UTRUSTNING

Pumpa DEL A genom munstycket inklusive den statiska inline-blandaren för kortare avbrott i injekteringsproceduren. När injekteringsprocessen har avslutats ska ett lämpligt rengörings- och underhållsmedel (MasterRoc MP 230 CLN), eller olja som inte innehåller vatten, pumpas genom pumpen och injekterings-

MasterRoc® RBA 387

Version 4.0

Mycket reaktivt, tixotrop injekteringsskum med polyureasilikat för installation av bergbultar

slangarna tills MasterRoc RBA 387 helt har sköljts ut. Förvara pumpen och slangarna med rengöringsmedel inomhus och täta alla öppningar.

FÖRVARING

MasterRoc RBA 387 har en lagringstid på 12 månader om det lagras oöppnat i originalförpackningen vid temperaturer mellan +5 °C och +35 °C. Förvaringsutrymmet måste hållas torrt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Det rekommenderas att handskar, ögonskydd och skyddskläder används. All fysisk kontakt (t.ex. hud eller

ögon) med produkten bör undvikas. Vid hudkontakt: tvätta med mycket tvål och vatten. Vid kontakt med ögonen: Skölj noggrant med en ögondusch som är fylld med vatten och kontakta läkare. Produkterna är ofarliga.

Icke-härdade produkter får inte komma ut i det lokala avloppssystemet. Spill måste samlas upp med absorberande material såsom sågspån och/eller sand och bortskaffas enligt de lokala bestämmelserna.

Se säkerhetsdatabladet eller kontakta din lokala BASF-representant för mer information.

KONTAKT

Tveka inte att kontakta din lokala försäljare eller ta direkt kontakt med oss om du behöver ytterligare information:

BASF AB

Metallvägen 42
SE-195 72 Rosersberg
Växel +46 (0) 31 63 98 00
Fax +46 87560167
www.master-builders-solutions.basf.se

Förbehåll för ändringar och tryckfel.

NOTE: Den tekniska informationen och arbetsanvisningarna tillhandahålls av BASF AB för att hjälpa användaren få bästa möjliga och mest ekonomiska resultatet. Våra anvisningar bygger på många års erfarenhet samt på vår nuvarande kunskap. Eftersom arbetsförhållandena hos användaren ligger utanför vår kontroll kan vi inte påta oss något ansvar för de resultat en användare får vid användning av produkten. Det åligger alltid användaren att följa de förhållningsregler som krävs för efterlevnad av gällande bestämmelser. Om det uppstår frågor kring produktens egenskaper eller användning, kontakta BASF AB direkt.

OBS: Eftersom alla våra datablad uppdateras löpande åligger det användaren att skaffa sig den senaste versionen.